

# AB陶瓷结构胶

产品名称	AB陶瓷结构胶
公司名称	安阳市中原陶瓷有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中原陶瓷 型号:AB28 产地:安阳市
公司地址	北关区东漳涧村西
联系电话	2959158 13598129817

## 产品详情

### 耐磨陶瓷片胶黏剂AB-28

AB-28系列采用进口改性耐热增韧树脂及优质原材料生产加工而成的室温固化型耐磨陶瓷胶粘剂，其具有室温固化速度快，粘接强度高、流动性能好、韧性好、耐高温耐磨、电气性能佳等特点，混合后胶呈触变性，不流淌，适用于10-20mm瓷片贴片顶面立面粘贴用途施工等。应用于如电力、冶金、水泥、矿山等行业需高温工况下受物料冲刷磨损设备耐磨陶瓷片与金属的粘贴。

一、外观：白色-微黄色膏状体

二、特性

比重(g/cm<sup>3</sup>)

1.4—1.6

硬度 (ShoreD) > 90

抗压强度(25 Kg/mm<sup>2</sup>) > 85

冲击强度 (Kg/mm<sup>2</sup>) > 22n

剪切强度 (Kg/mm<sup>2</sup>) > 30

工作温度 ( ) -60 ~ 250

保存期(25 )

一年

三、配比 重量比：A/B=1:1 (可按用户要求调整配比)

四、操作时间：25 \*30mins

五、固化时间：初步固化：25 \*24hrs，完全固化：25 \*72hrs

六、注意事项：

施工前请将待粘结表面处理干净，避免油污水份，以免粘结不牢固。调胶时混合要充分，避免粘结不牢固或硬化不完全，AB胶取出后应尽快将桶盖盖好，以免杂物掉进桶里污染胶料及避免胶料挥发。此胶为室温硬化，施工操作时间与调胶量有关，调胶量越大操作时间越短，调胶不宜过多且要尽早用完。施工操作时间还与施工环境温度有关，环境温度越高，操作时间越短，施工时间请把握好。

包装规格：30kg/组 (A组：15kg/桶，B组：15kg/桶)，塑料桶

运输储存：放置于阴凉干燥通风不被阳光直射的地方密封储存。运输过程中避免磕碰、倒置，按非危险品运输。