

# 高渗透改性环氧防腐防水涂料厂家

产品名称	高渗透改性环氧防腐防水涂料厂家
公司名称	辽宁盘锦瑞麟防腐防水材料有限公司
价格	4.00/KG
规格参数	RJ:耐腐蚀性：10%酸碱 型号：II型:耐氯离子腐蚀：饱和氯化钠 产地：烟台:粘结强度：1.5兆帕
公司地址	辽宁省盘锦市大洼区清水镇小清村苏五线路北清水砖厂院内
联系电话	15253509597 13309830356

## 产品详情

### 产品介绍

环氧防腐漆适用于涂有环氧底漆或防锈底漆的水泥墙壁、玻璃钢、橡胶、机器、油罐等的涂装和保护作用。主要用于耐腐蚀涂装，如大型化工设备、管道的内外壁涂装，也可用于非金属表面及湿热带条件使用的电器、管道仪表。

### 分类

环氧防腐漆种类繁多以下将介绍几种为常用的环氧防腐漆产品环氧富锌底漆该产品是由环氧树脂，聚酰胺树脂，有机溶剂，锌粉等三组分组成的，为分装配套产品。主剂：固化剂=4：1，该漆防腐性能优异、机械性能好、附着力强、具有导电性和阴极保护作用可用作车间预涂底漆，其漆膜厚度在15-25um时进行焊接，不影响焊接性能，此产品亦可作为防锈底漆使用。是极好的环氧防腐产品；主要用于桥梁、船舶、海上石油钻井平台、港湾设施等。环氧云铁中间漆环氧云铁中间漆（底漆）是以灰色云母氧化铁为颜料，以环氧树脂为基料，聚酰胺树脂为固化剂等组成二罐装冷固化环氧涂料。由于云母氧化铁及环氧树脂的优越性能，漆膜坚韧，具有良好的附着力、柔韧性、耐磨性和封闭性能等。可作高性能防锈底漆的中间层，如环氧铁红底漆、环氧富锌底漆、无机锌底漆，以保护底漆漆膜，增强整个涂层的保护性能。锌黄环氧烘干防腐底漆该漆是由环氧树脂颜料经研磨成色浆为成分一，酚醛树脂为成分二，两组份分装供应，成分一：成分二=7：1。该漆与H52-80腮黄环氧防腐底漆，H52-32铝粉环氧防腐底漆配套使用，具有良好的耐介质（汽油、滑油）腐蚀性，独特的盐雾，盐水（天然海水）耐潮湿等性能，以良好的物理机械性能。该漆适用于各种轻金属机械及铸镁合金材料的防腐蚀之用各色环氧防腐漆（分装）该产品是由环氧树脂、颜料及有机溶剂经研磨后加入乙二胺固化剂而制成，该产品具有较好的附着力，耐化学药品性，具有良好的机械性能，适用于各种金属，轻金属的防腐涂层。

### 技术参数项目

漆膜颜色  
细度um

### 指标

符合标准，在色差范围内  
20

固体含量%	50-60
柔韧性mm	1
冲击强度kg · cm	50
硬度	0.5
干燥时间h	表干 6；实干 24；完全固化7天
耐水性（浸24h）	允许变白，2h恢复
耐碱性（浸于40%KOH溶液24h）	无变化
施工	

1、主漆与固化剂分桶包装，施工时按要求配比。2、被涂物表面的油污，水份，灰尘等污物要彻底清理干净、保持清洁干燥。3、底材温度须高于露点3 以上，当底材温度低于5 时，漆膜不固化，故不宜施工。4、将甲组份彻底搅匀后，按要求配比加入乙组份充分搅匀，静置熟化30min后，然后加入适量稀释剂调至施工粘度。5、空气喷涂，刷涂均可。6、配兑的油漆必须在6h内用完（25 ）。。