

丙烯酸AB胶SH112（青红胶）

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 丙烯酸AB胶SH112（青红胶） |
| 公司名称 | 上海时合新材料科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:时合科技 型号:SH112 产地:浙江 |
| 公司地址 | 上海市闵行区元江路5500号第1幢 |
| 联系电话 | 021-55431548 13162596135 |

产品详情

一、性能特点

SH112高强度AB结构胶属于新一代改性丙烯酸酯胶粘剂，在常温（25℃）下能迅速凝固，使用方便、快捷、经济实用、固化后胶强度高，韧性好，粘接力强，对各种材料的粘接强度高。

二、应用范围

产品所粘材料非常广泛，可油面粘接，适用于汽车、摩托车、机械、化工管道、工艺品、家用电器，通用于瓷器、眼镜、仪表、电器、电子、金属、体育器材等产品的粘接、制造与修复。

三、使用方法

1.清洁被粘接物表面的水分、灰尘、油渍、锈斑及其他污物，保持洁净、干燥、平整。

2.使用时将A、B组份按1：1比例混合搅拌均匀，涂于被粘接物表面，粘合时尽量能作旋转吻合，5-10分钟胶液初固，1小时达到可使用强度，24小时达到强度。在-60℃至+110℃可以使用。（不可一次大量混合胶液）

四、技术参数

| 型号 | 胶体颜色 | 粘度（CPS）（25℃） | 调胶比例 | 可操作时间（25℃） | 固化时间（25℃） | 剪切强度（Mpa） | 耐温性（℃） |
|-------|---------|--------------|------|------------|-----------|-----------|----------|
| SH112 | A：绿色半透明 | A：4000-6000 | 1:1 | <5min | 初固5-10min | 20 | -60至+110 |

B : 红色半透明

B : 5000-7000

完全固化24
H

15

五、储存

本品需储存于阴凉干燥处，避免雨淋和曝晒，常温下保质期12个月。

特别声明：

本说明所提供数据均为特定条件下测得，以上参数因不同材质，表面清洁度，温差等因素的影响，强度、固化速度略有差异，数据仅作参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。建议使用者在使用前预先测试，以确认是否适合使用目的。在使用过程中有任何问题，请与本公司联系。