

# ARLEN AE4200 ARLEN AE4200

产品名称	ARLEN AE4200 ARLEN AE4200
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

## 产品详情

### ARLEN AE4200 物性表

基本性能

E52579-242907

形式 粒子

物理性能干燥调节后的单位制测试方法 1.10

收缩率

流动 : 2.00 mm 0.90

横向流动 : 2.00 mm 0.90

吸水率

200°C/24hr

0.00

硬度干燥调节后的单位制测试方法

M 级

65

R 级

--

机械性能干燥调节后的单位制测试方法

80.0

伸长率 (断裂, 2.00 mm)

50

弯曲模量

2400

弯曲强度

110

悬臂梁冲击强度干燥调节后的单位制测试方法

200

热性能热变形温度的单位制测试方法

135

熔融温度

326

线形热膨胀系数

流动

8.0E-5

横向

8.2E-5