上市公司出台湾奇美 PA-758透明ABS工程塑料

产品名称	上市公司出台湾奇美 PA-758透明ABS工程塑料
公司名称	深圳市同益云商科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔1002
联系电话	4008376858 18468094376

产品详情

透明级ABS/台湾奇美/PA-758 抗化学性 高刚性 注塑级 电子电器料产品说明：

ABS树脂是五大合成树脂之一，其抗冲击性,耐热性,耐低温性,耐化学药品性及电气性能优良,还具有易加工,制品尺寸稳定,表面光泽性好等特点，容易涂装,着色，还可以进行表面喷镀金属、电镀、焊接、热压和粘接等二次加工

规格牌号：PA-758

用途：通用级，食品级，家电部件

特性备注：产品特性 : 高透明性

重要参数：熔体流动速率:3 g/10min 密度:1.07 g/cm3 缺口冲击强度:13.5 拉伸强度:42 MPa 弯曲强度:58 MPa 维卡软化点:104 °C 热变形温度:87 °C 透光率:89 %

产品参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	熔体流动速率	200°C 5kg	ASTM D-1238	3.0	g/10min
物理性能	光线透过率	1/8"	ASTM D-1003	89	%
	浊度	1/8	ASTM D-1003	5.0	
	比重	23°C	ASTM D-792	1.07	

机械性能	弯曲强度	1/4 " 2.8mm/min	ASTM D-790	600	kg/cm2
	引张强度	1/8〃 6mm/min	ASTM D-638	430	kg/cm2
	IZOD冲击强度	1/4 23°C	ASTM D-256	12～15	kg.cm/cm
	弯曲弹性率	1/4 " 2.8mm/min	ASTM D-790	20000	kg/cm2
热性能	燃烧性		UL 94	1/16"HB	
	热变形温度	1/4〃 120°C/hr	ASTM D-648	87	°C
	维卡软化点	1/8〃 50°C/hr	ASTM D-1525	219	°F
	热变形温度	1/4〃 120°C/hr	ASTM D-648	189	°F
	维卡软化点	1/8〃 50°C/hr	ASTM D-1525	104	°C