

ABS 韩国英力士苯领 HI-12

产品名称	ABS 韩国英力士苯领 HI-12
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	13.00/千克kg
规格参数	韩国英力士:韩国英力士 ABS:HI-12 韩国:韩国英力士苯领
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6 栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

产品详情

ABS 韩国英力士苯领 HI-12后处理

对于使用要求较为苛刻的ABS制品，为了消除或减少内应力，须将制品放入温度为70-80℃的热风循环干燥箱内，处理24小时，缓慢冷却至室温即可。与其它塑料一样ABS制品中也因各种因素而造成的内应力（其大小可根据制件浸入冰醋酸溶液中是否发生开裂及其开裂时间的长短进行判断）。但是，在一般的情况下，很少发生应力开裂问题。为此，ABS制品通常不作后处理即可投入使用。

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度 / 比重

1.04

g/cm

ASTM D792

熔流率 (熔体流动速率)

200 ° C/5.0 kg

3.1

g/10 min

ASTM D1238

220 ° C/10.0 kg

34

溶化体积流率 (MVR)

34.0

cm/10min

ISO 1133

230 ° C/3.8 kg

11.0

收缩率

流动

0.4到0.7

%

ISO 294-4

ASTM D955

吸水率

饱和, 23 ° C

0.95

ASTM D570

平衡, 23 ° C, 50% RH

0.24

ISO 62

硬度

洛氏硬度 (R 级)

102

ASTM D785

球压硬度

99.0

MPa

ISO 2039-1

ABS 韩国英力士苯领 HI-1