pa66美国杜邦101F尼龙原料树脂高刚性注射成型脱模。

产品名称	pa66美国杜邦101F尼龙原料树脂高刚性注射成型脱模。
公司名称	东莞市昂飞塑胶原料有限公司
价格	45.00/KG
规格参数	品牌:杜邦 型号:101F NC010 产地:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟木头百顺街3号101室
联系电话	13192019590 13192019590

产品详情

Zytel 101F NC010NYLON RESINDuPont Performance Polymers产品说明：

Unreinforced Polyamide 66

基本信息黄卡编号

E41938-100726136

E41938-234369

添加剂

脱模

机构评级

UL 未评级

形式

粒子

加工方法

注射成型

多点数据

Tensile Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403-1)

部件标识代码 (ISO 11469)

>PA66

树脂ID (ISO 1043)

PA66

物理性能干燥调节后的单位制测试方法密度1.14--g/cmISO 1183收缩率ISO
294-4　垂直流动方向1.4--%ISO 294-4　垂直流动方向 : 80 ° C, 48小时0.10--%ISO
294-4　流动方向1.4--%ISO 294-4　流动方向 : 80 ° C, 48小时0.20--%ISO 294-4吸水率ISO
62　23 ° C, 24 hr, 2.00 mm8.5--%ISO 62　平衡, 23 ° C, 2.00 mm, 50% RH2.6--%ISO
62粘数140--cm/gISO 307机械性能干燥调节后的单位制测试方法拉伸模量31001400MPaISO
527-2拉伸应力 (屈服)82.055.0MPaISO 527-2拉伸应变 (屈服)4.525%ISO 527-2标称拉伸断裂应变20>
50%ISO 527-2拉伸蠕变模量ISO 899-1　1 hr--1400MPaISO 899-1　1000 hr--930MPaISO
899-1弯曲模量28001200MPaISO 178薄膜干燥调节后的单位制测试方法伸长率 - MD (屈服)4.5--%ISO
527-3冲击性能干燥调节后的单位制测试方法简支梁缺口冲击强度ISO
179/1eA　-30 ° C4.53.0kJ/mISO 179/1eA　23 ° C6.013kJ/mISO
179/1eA简支梁无缺口冲击强度ISO 179/1eU　-30 ° C400 kJ/m无断裂ISO
179/1eU　23 ° C无断裂无断裂ISO 179/1eU悬壁梁缺口冲击强度ISO
180/1A　-40 ° C5.5--kJ/mISO 180/1A　-30 ° C6.04.0kJ/mISO
180/1A　23 ° C5.511kJ/mISO 180/1A无缺口伊佐德冲击强度ISO
180/1U　-30 ° C300--kJ/mISO 180/1U　23 ° C300 kJ/m无断裂ISO
180/1U热性能干燥调节后的单位制测试方法热变形温度　0.45 MPa, 未退火200-- ° CISO
75-2/B　1.8 MPa, 未退火70.0-- ° CISO 75-2/A玻璃转化温度 160.0-- ° CISO
11357-2维卡软化温度240-- ° CISO 306/B50熔融温度 2262-- ° CISO 11357-3线形热膨胀系数ISO
11359-2　流动1.0E-4--cm/cm/ ° CISO 11359-2　横向1.1E-4--cm/cm/ ° CISO
11359-2电气性能干燥调节后的单位制测试方法表面电阻率1.0E+12--ohmsASTM D257体积电阻率1.0E+15>
1.0E+15ohms · cmIEC 60093介电强度3226kV/mmIEC 60243-1相对电容率IEC 60250　100
Hz3.808.00IEC 60250　1 MHz3.604.60IEC 60250耗散因数IEC 60250　100 Hz0.014--IEC
60250　1 MHz0.0180.10IEC 60250可燃性干燥调节后的单位制测试方法可燃性等级IEC
60695-11-10, -20　0.710 mmV-2--IEC 60695-11-10, -20　1.50 mmV-2--IEC 60695-11-10,
-20极限氧指数28--%ISO 4589-2充模分析干燥调节后的单位制测试方法熔体密度0.970--g/cmSpecific Heat
Capacity of Melt2790--J/kg/ ° CThermal Conductivity of
Melt0.16--W/m/K补充信息干燥调节后的单位制测试方法Effective Thermal Diffusivity0.0500--cStEmission of
Organic Compounds6.50--gC/gVDA 277Odor3--VDA 270