

广州机制砂压碎值检测 硬度检测

产品名称	广州机制砂压碎值检测 硬度检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

取样批量

(1)使用单位应按砂的同产地同规格分批验收。采用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的，应以400m³或600t为一验收批；采用小型工具(如拖拉机等)运输的，应以200m³或300t为一验收批。不足上述量者，应按一验收批进行验收。

(2)当砂或石的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批。

(3)砂的数量验收，可按重量计算，也可按体积计算。测定重量，可用汽车地量衡或船舶吃水线；测定体积，可按车皮或船舶的容积为依据。采用其他小型运输工具时，可按量方确定。

2.试样数量

对于每一单项检验项目，砂的每组样品取样数量应满足表2.2-1的规定。

每一单项检验项目所需砂的少取样质量表2.2-1

检验项目	少取样质量(g)
筛分析	4400
含泥量	4400
泥块含量	20000
石粉含量	1600
表观密度	2600
吸水率	4000
紧密密度和堆积密度	5000
含水率	1000

	μm ; 315~160 μm 每个粒级各需1000g
有机物质含量指标	分成公称粒级5.00~2.50mm ; 2.50~1.25mm ; 1.25mm~630 μm ; 630~315
云母含量	600
轻物质含量	3200
坚固性	分成公称粒级5.00~2.50mm ; 2.50~1.25mm ; 1.25mm~630 μm ; 630~315 μm ; 315~160 μm 每个粒级各需100g
硫化物及硫酸盐含量	50
氯离子含量	2000
贝壳含量	10000
碱活性	20000