

EAA美国陶氏5980I 高光泽 涂层 胶粘剂专用

产品名称	EAA美国陶氏5980I 高光泽 涂层 胶粘剂专用
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	熔体流动速率	125 /2.16kg	ASTM D-1238	14	g/10min
	熔体流动速率	190 /2.16kg	ISO 1133	300	g/10min
	单体含量		Internal Method	20.5	%
	熔体流动速率	190 /2.16kg	ASTM D-1238	300	g/10min
	熔体流动速率	125 /2.16kg	ISO 1133	14	g/10min
物理性能	比重		ASTM D-792	0.958	g/cm3
	比重		ISO 1183	0.958	g/cm3
机械性能	邵氏硬度	Shore D	ASTM D-2240	50	
	邵氏硬度	Shore D	ISO 868	50	
	拉伸模量-2% Secant	Compression Molded	ASTM D-638	33.1	MPa
	拉伸模量-2% Secant	Compression Molded	ISO 527-2	33.1	MPa
	拉伸断裂强度	Compression Molded	ASTM D-638	9.65	MPa
	拉伸断裂强度	Compression Molded	ISO 527-2	9.65	MPa
	拉伸断裂伸长率	Compression Molded	ASTM D-638	390	%
	拉伸断裂伸长率	Compression Molded	ISO 527-2	390	%
热性能	维卡软化点		ASTM D-1525	42.2	
	维卡软化点		ISO 306	42.2	
	熔融温度		Internal Method	77.2	

