

PC/ABS/AC2500/台湾化纤标准,耐高温 电子电器,家用电器,汽车部件

产品名称	PC/ABS/AC2500/台湾化纤标准,耐高温 电子电器,家用电器,汽车部件
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	24.00/KG
规格参数	品牌:化纤 型号:AC2500 产地:台湾
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

产品详情

基本物理等级	EC 1907/2006 (REACH)
RoHS 合规性	RoHS 合规
形式	粒子
加工方法	注射成型
物理性能额定值单位制测试方法	
--	1.14
23 ° C	1.14
熔流率 (熔体流动速率) (240 ° C/5.0 kg)	7.5
收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.40 到 0.60
硬度额定值单位制测试方法	

R 级秤	23°C	110
机械性能额定值	单位制测试方法	52.0
弯曲模量	(23 ° C)	2450
弯曲强度	(23 ° C)	89.0
冲击性能额定值	单位制测试方法 (3.18 mm)	570
冲击性能额定值	单位制测试方法 (未退火, 6.35 mm)	103
维卡软化温度		132
注射速度	值单位制	100 到 110
干燥时间		3.0 到 4.0
建议的最大水分含量		0.020
料斗温度		60.0 到 80.0

料筒后部温度 220 到 250

料筒中部温度 240 到 270

料筒前部温度 240 到 270

加工（熔体）温度 250 到 270

模具温度 70.0 到 90.0

背压 0.345 到 0.689

注射说明