

20CrMnTi供应商 无锡20CrMnTi圆钢公司

产品名称	20CrMnTi供应商 无锡20CrMnTi圆钢公司
公司名称	无锡新富昌特钢有限公司
价格	4580.00/吨
规格参数	材质:20CrMnTi 型号:20CrMnTi圆钢 厂家:莱钢 湘钢 建龙
公司地址	无锡市城南路32-1号B区326室
联系电话	13961787468 13961787468

产品详情

20CrMnTi圆钢-20CrMnTi齿轮钢-20CrMnTi钢材现货-无锡20CrMnTi圆钢厂家-20CrMnTi圆钢报价-无锡20CrMnTi圆钢批发零售-无锡20CrMnTi棒材零切割下料, 江苏20CrMnTi圆钢供应商-山东20CrMnTi圆棒-无锡20CrMnTi圆棒-上海20CrMnTi圆钢现货-浙江20CrMnTi圆棒-杭州20CrMnTi圆钢-苏州20CrMnTi圆钢-常州20CrMnTi圆钢-南京20CrMnTi圆钢-江阴20CrMnTi圆钢-扬州20CrMnTi圆钢-盐城20CrMnTi圆钢, 20CrMnTi圆钢重量的计算方法: 直径*直径*长(米)*0.00617(比重)=公斤

无锡新富昌特钢有限公司主要以(现货)的形式经营莱钢、湘钢、建龙、新兴、杭钢生产的20CrMnTi圆钢棒材、合结钢、模具钢、弹簧钢、轴承钢、齿轮钢、高速钢、碳结钢、碳工钢、合工钢、碳素钢、易削切钢、合金钢的圆钢、方钢、方坯、钢锭、锻件等。可为用户加工生产各种型号的20CrMnTi热轧圆钢、20CrMnTi锻造圆钢及20CrMnTi冷拉圆钢。可根据客户需要的材质、规格切割成不同的尺寸数控零割下料, 我公司从事20CrMnTi圆钢批发、20CrMnTi圆钢零售、20CrMnTi圆钢报价、20CrMnTi圆钢发货运输服务。并可定做各种材质各种规格的非标20CrMnTi圆钢。

无锡新富昌主营20CrMnTi圆钢、30CrMnTi圆钢、17CrNiMo6圆钢、16MnCr5圆钢、20MnCr5圆钢; 20Cr圆钢、40Cr圆钢; 16Mn圆钢、Q355B圆钢、Q355D圆钢、Q355E圆钢; 15CrMo圆钢、20CrMo圆钢、30CrMo圆钢、4130圆钢、35CrMo圆钢、42CrMo圆钢、42CrMo4圆钢、4140圆钢、12Cr1MoV圆钢、38CrMoAl圆钢、27SiMn圆钢; 30CrMnSiA圆钢、35CrMnSiA圆钢、20CrNiMo圆钢、SAE8620H圆钢、40CrNiMo圆钢, 25Cr2MoV圆钢、25Cr2Mo1V圆钢、20Cr1Mo1VNbTiB圆钢、12CrNi3圆钢、18Cr2Ni4WA圆钢、34CrNiMo6圆钢、20Cr2Ni4圆钢、20CrMnMo圆钢、40CrMnMo圆钢; 65Mn弹簧钢、60Si2Mn弹簧钢、60Si2CrVA弹簧钢、50CrVA弹簧钢; GCr15轴承钢、GCr15SiMn轴承钢; Cr12模具钢、Cr12MoV模具钢、H13模具钢、CrWMn模具钢、9CrSi模具钢、3Cr2W8V模具钢、5CrNiMo模具钢、5CrMnMo模具钢; W18Cr4V高速钢(W18高速钢)、W6Mo5Cr4V2高速钢(M2高速钢、简称:W6高速钢或6542高速钢)、W6Mo5Cr4V2Co5高速钢(M35高速钢)、W2Mo9Cr4VCo8(M42高速钢); 1215易切削钢(Y15易切削钢)、Y15pb易切削钢(12L14易切削钢)、1144易切削钢; A3圆钢、Q235圆钢、10#圆钢、20#圆钢、35#圆钢、45#圆钢、55#圆钢、A105圆钢、T10圆钢、40Mn2圆钢、50Mn圆钢等特种钢材。

20CrMnTi圆钢是渗碳钢，渗碳钢通常为含碳量为0.17%-0.24%的低碳钢。汽车上多用其制造传动齿轮，是中淬透性渗碳钢中Cr Mn Ti 钢，其淬透性较高，在保证淬透情况下，具有较高的强度和韧性，特别是具有较高的低温冲击韧性。20CrMnTi圆钢表面渗碳硬化处理用钢。良好的加工性，加工变形微小，抗疲劳性能相当好。主要用途有：用于齿轮，轴类，活塞类零配件以及汽车，飞机各种特殊零件部位。

20CrMnTi圆钢是性能良好的渗碳钢，淬透性较高，经渗碳淬火后具有硬而耐磨的表面与坚韧的心部，具有较高的低温冲击韧性，焊接性中等，正火后可切削性良好。用于制造截面<30mm的承受高速、中等或重载荷、冲击及摩擦的重要零件，如齿轮、齿圈、齿轮轴十字头等。

20CrMnTi圆钢广泛用作渗碳零件，在汽车、拖拉机工业用于截面在30mm以下，承受高速、中或重负荷以及受冲击、摩擦的重要渗碳零件，如齿轮、轴、齿圈、齿轮轴、滑动轴承的主轴、十字头、爪形离合器、蜗杆等。

20CrMnTi圆钢化学成分

碳C：0.17 ~ 0.23

硅Si：0.17 ~ 0.37

锰Mn：0.80 ~ 1.10

铬Cr：1.00 ~ 1.30

硫S：允许残余含量 0.035

磷P：允许残余含量 0.035

镍Ni：允许残余含量 0.030

铜Cu：允许残余含量 0.030

钛Ti：0.04 ~ 0.10

20CrMnTi圆钢力学性能

抗拉强度 b (MPa)： 1080(110)

屈服强度 s (MPa)： 835(85)

伸长率 5 (%)： 10

断面收缩率 (%)： 45

冲击功Ak_v (J)： 55

冲击韧性值 kv (J/cm²)： 69(7)

硬度： 217HB

试样尺寸：试样毛坯尺寸为15mm

无锡新富昌特钢有限公司常年从事江苏20CrMnTi钢材价格查询，无锡20CrMnTi齿轮钢批发零售，无锡20CrMnTi圆钢零切割下料。经营原则：顾客至上、品种齐全、价格合理。我公司销售网络遍及二十多个省市。并以热情的服务，良好的信誉赢得了广大客户的信赖。公司精神：创新超越平凡，实力成就未来！
公司宗旨：以质量求生存，以信誉求发展！