面板坝底涂HK封边剂产品介绍

产品名称	面板坝底涂HK封边剂产品介绍
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	28.00/千克
规格参数	包装:桶装 规格:35公斤 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.底涂HK封边剂的产品特点

双组份底涂HK封边剂有抵位移和抵撕裂能力,良好的耐油、耐水、耐溶剂、耐低温性能,是公认能在水中保持原性能,防水密封材料,因而大量应用于工程中。但底涂HK封边剂长期在户外暴露容易老化、逐渐变硬、失去弹性、表面出现龟裂、耐候性和耐紫外线性能下降,因其价格先适中,应用较多。

2.底涂HK封边剂固化时间:

底涂HK封边剂固化时间较长,一般为24h,若在12h内遇水或浸泡,即使表面底涂HK封边剂已施工完成,底涂HK封边剂也会发生化学反应而形成薄片状固状物,致使底胶失去与混凝土面的粘结力。若在面板坝接缝工程施工时,若因雨天较多,同时由于面板混凝土养护的需要,无法涂刷底涂HK封边剂后表面长时间处于干燥状态。底胶失效后,需重新打磨、涂刷。而SR塑性填料底胶的粘结性能较好,不易产生脱胶现象,底涂HK封边剂表面覆盖SR材料后,遇水不会影响粘结效果。

3.底涂HK封边剂技术指标:

底涂HK封边剂技术性能比重g/cm2 1.6 ±

适用期h 2-6表干时间h 24

渗出性指数 4流变性、下垂度mm 3

低温脆性 -30拉伸粘接性、伸长率% 300恢复率% 80

拉伸-压缩循环性能粘接破损面积% 25加热失重% 10

4.底涂HK封边剂施工技术规程:

- 1)底涂HK封边剂材料配合比(重量),底涂HK封边剂按配合比应根据全国各地施工现场的气侯、温度、湿度进行现场调试,调试到适合现场施工的比例再进行施工.底涂HK封边剂材料用量:在基础面符合平整度要求的情况下每平方用量15-18KG
- 2)工前要做好衬砌基体的除锈、除油、除污工作.水泥基层的含水率不大于6%,并注意修整凹凸不平部位,并使之干燥.在用手工搅拌时,应用方头小号铁锹,把按比例称好的底涂HK封边剂粉和水玻璃充分搅和均匀,应有足够的稠度和流动性,并在30分钟内用完.
- 3)底涂HK封边剂施工现场温度应介于15 -33 ,相对湿度应不大于75%,露天施工应搭防雨棚.在砌衬砖板时,底涂HK封边剂应饱满,并用橡皮锤震击不平处使之平整.砌大砖时应予支撑防止移位。
- 4)衬好的设备地面,地坪应以然后一层的砌筑时间在大于15 的环境中养护14天,期间严禁与水和水蒸气接触. 耐酸底涂HK封边剂在使用前须用耐酸底涂HK封边剂处理液稀酸4次,每隔8小时处理一次。注意水玻璃一定要按比例加入,不能多加!另在耐酸砖铺砌及沟缝施工过程中底涂HK封边剂不往耐酸砖上粘,否则施工完后再去清理会费时费工还清不掉,会影响验收。