

注塑级POE 泰国陶氏 8150 电线电缆POE 增韧热塑性弹性体POE 塑胶原料

产品名称	注塑级POE 泰国陶氏 8150 电线电缆POE 增韧热塑性弹性体POE 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	11.50/KG
规格参数	POE:增韧剂 8150:注塑级 泰国陶氏:泰国
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

产品参数

性能项目	试验条件[状态	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重	ASTM D792	0.868	g/cm ³
	熔流率	190 /2.16 kg	ASTM D1238	0.50 g/10 min
	门尼粘度	ML 1+4, 121	ASTM D1646	33 MU
机械性能	硬度计硬度	邵氏 A, 1 秒, 模压成型	ASTM D2240	70
		邵氏 D, 1 秒, 模压成型		20
	拉伸模量	100 正割 (模压成型)	ASTM D638	2.60 MPa
	抗张强度	断裂, 模压成型	ASTM D638	9.50 MPa
	伸长率	断裂, 模压成型	ASTM D638	810
	弯曲模量	1 正割: 模压成型	ASTM D790	15.2 MPa
		2 正割: 模压成型	14.4	
热性能	撕裂强度	ASTM D624	37.3	kN/m
	玻璃转化温度	Internal Method	-52.0	
	维卡软化温度	ASTM D1525	46.0	

熔融温度
结晶峰温

Internal Method 55.0
Internal Method 42.0