

尼龙PA6-德国巴斯夫-B3EG6-脱模-高刚性-加纤

产品名称	尼龙PA6-德国巴斯夫-B3EG6-脱模-高刚性-加纤
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

牌号

B3EG6

厂商

巴斯夫

是否进口

进口

品名

PA6加30%GF

厂家(产地)

德国巴斯夫

加工级别

注塑/挤出/模塑

特性级别

运动器材,电动工具配件,家电部件,汽车部件

用途级别

注塑级

销售方式

可售卖地

全国

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
机械性能	冲击、破坏能量	-20 ,干	140	J
	拉伸屈服应力 (V=50mm/min)	干/湿	50/40	MPa
	卡毕缺口冲击强度	23 , 干/湿	NB/NB	KJ/m2
	伸长率	0.5%, 23 , 湿	450	MPa
	屈服伸长率 (V=50mm/min)	干/湿	5/18	%
	断裂伸长率 (V=50mm/min)	干/湿	5/18	%
	埃佐缺口冲击强度	-30 ,干	29	KJ/m2
	拉伸弹性模量	干/湿	2000/850	MPa
	球压硬度	干/湿	100/40	MPa
	断裂应力 (V=50mm/min)	干/湿	50/40	MPa
	佐缺口冲击强度	23 , 干/湿	90/NB	KJ/m2
	冲击、破坏能量	23 , 干/湿	140/140	J
	拉伸蠕变模量	1000h,湿	450	MPa
	体积电阻	干/湿	1014/1012	.cm
	介电强度	K20/P50 , 干/湿	90/55	KV/mm
电气性能	表面电阻	干/湿	1013/1012	
	相对电弧径迹指数CTIM	干/湿	CTI 600 M	
	介电常数	1MHz , 干/湿	3.1/3.6	
	相对电弧径迹指数CT1	干/湿	CTI 600	
	损耗角	1MHz , 干/湿	0.016/0.07	
热性能	比热容	干态	1.7	J/(g.K)
	线性热膨胀系数	(23-80) , 干态	7-10	10-5/K
	导热率	干态	0.23	W/(m.K)
	热变形温度	0.45MPa负荷 , 干态	200	
	热变形温度	1.8MPa负荷 , 干态	60	