

## 34crnimo6对应国内材料硬度

产品名称	34crnimo6对应国内材料硬度
公司名称	上海钜备金属材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	规格:10-300 密度:8.1 产地:上海
公司地址	上海市松江区泗泾工业区九干路243号
联系电话	021-67898366 17321273906

## 产品详情

### 34crnimo6合金结构钢

34crnimo6化学成分34crnimo6是什么材料34crnimo6对应国内材料34crnimo6热处理硬度34crnimo6热处理工艺

详细信息:

合金结构钢：34crnimo6标准：GB/T 3077-1988化学成分：碳 C：0.37~0.44硅 Si：0.17~0.37锰 Mn：0.50~0.80硫 S：允许残余含量 0.025磷 P：允许残余含量 0.025铬 Cr：0.60~0.90镍 Ni：1.25~1.65铜 Cu：允许残余含量 0.025钼 Mo：0.15~0.2534crnimo6力学性能：抗拉强度  $\sigma_b$  (MPa)：980(100)屈服强度  $\sigma_s$  (MPa)：835(85)伸长率  $\delta_5$  (%)：12断面收缩率  $\psi$  (%)：55冲击功 Akv (J)：78冲击韧性值 kv (J/cm<sup>2</sup>)：98(10)硬度：269HB试样尺寸：试样毛坯尺寸为25mm34crnimo6热处理规范及金相组织：热处理规范：淬火850，油冷；回火600，水冷、油冷。交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明