

供应5mm 8mm 配电室高压绝缘板 绝缘橡胶垫 YM-JDY胶垫

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 供应5mm 8mm 配电室高压绝缘板 绝缘橡胶垫 YM-JDY胶垫 |
| 公司名称 | 河北悦明电力设备科技有限公司 |
| 价格 | 4.50/kg |
| 规格参数 | 品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北 |
| 公司地址 | 中储广场F座 |
| 联系电话 | 0311-17717786232 17717786232 |

产品详情

供应5mm 8mm 配电室高压绝缘板 绝缘橡胶垫 YM-JDY胶垫

配电室高压绝缘板配置：

(1) 5KV配电室高压绝缘板厚度：3mm 颜色：红，绿，黑

(2) 10Kv配电室高压绝缘板厚度：5mm 颜色：红，绿，黑

(3) 15Kv配电室高压绝缘板厚度：5mm 颜色：红，绿，黑

(4) 20Kv绝配电室高压绝缘板厚度：6mm 颜色：红，绿，黑

(5) 25KV配电室高压绝缘板厚度：8mm 颜色：红，绿，黑

(6) 30KV-35Kv配电室高压绝缘板厚度：10mm 12mm 颜色：红，绿，黑

配电室高压绝缘板

1、外观：1) 斑痕深度和高度没有超过胶板厚度公差；2) 气泡每平米内，面积小于1cm的气泡不超过5个

, 任意两个气泡间距离不小于40mm ; 3) 杂质深度及长度不超过胶板厚度的1/6 ; 4) 边沿不齐或海面状宽度不超过10mm , 长度不超过胶板总长的1/10 ; 5) 没有裂纹。

2、硬度 (邵尔A) : 55-70。

3、拉伸强度及扯断伸长率 : 1) 拉伸强度 (Mpa) 5.02) 扯断伸长率 250%。

4、定伸 (150%) 变形 25%。

5、热空气老化 (70 °C *72h) : 拉伸强度降低率 30%。

6、吸水性 1.5%。

7、电绝缘性能试验 : 1) 耐电压试验 : 25KV (有效值) , 保持1min , 应无击穿现象 ; 2) 击穿电压试验 35KV (有效值)