

德国巴斯夫，医疗级高透明ABS，2802-TR。

产品名称	德国巴斯夫，医疗级高透明ABS，2802-TR。
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	44.00/千克
规格参数	巴斯夫:注塑成型 2802TR:医疗级 德国:塑胶颗粒
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

产品详情

医疗级ABS德国巴斯夫 2802-TR 高透明医疗级食品级

物理性能	额定值 (公制)	额定值 (英制)	测试方法	0.70 %
平衡吸湿				0.35 %
线性成型收缩率				0.0055 cm/cm
熔体流动速率				2.0 g/10 min
				@Temperature 200 ° C

机械性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法

抗张强度(屈服) 48.0 MPa

伸长率 (断裂) 12 %

屈服伸长率 4.0 %

拉伸模量 2.00 GPa

2.00 GPa

悬壁梁缺口冲击强度 0.690 J/cm

@Thickness 3.17 mm

简支梁无缺口冲击强度 12.0 J/cm

8.00 J/cm

@Temperature -30.0 ° C

简支梁缺口冲击强度 0.500 J/cm

0.200 J/cm

@Temperature -30.0 ° C

电气性能额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法

$\geq 1.00 \times 10^{13}$ ohm-cm

介电常数

2.8

@Frequency 1.00×10^6 Hz

2.9

@Frequency 100 Hz

耗散因数

0.014

@Frequency 1.00×10^6 Hz

0.016

@Frequency 100 Hz

相比耐漏电起痕指数(CTI)

600 V

热性能额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法

载荷热膨胀系数(1.8 MPa) 90.0 m/m- ° C

94.0 ° C

载荷下热变形温度(1.8 MPa) 90.0 ° C

90.0 ° C

维卡软化温度 91.0 ° C

93.0 ° C

玻璃化转变温度, Tg 107 ° C

光学性能额定值(公制)额定值(英制)测试方法 80 %