

PCTA美国伊士曼DS2010 高透明度 良好的韧性 高冲击强度PCTA 塑胶原料

产品名称	PCTA美国伊士曼DS2010 高透明度 良好的韧性 高冲击强度PCTA 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	10.70/KG
规格参数	PCTA:食品级 DS2010:注塑级 美国伊士曼:美国伊士曼
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

PCTA 美国伊士曼 DS1010 注塑级 物性表基本信息黄卡编号 添加剂脱模特性刚性，良好高光抗撞击性，良好可加工性，良好良好的流动性良好的着色性耐化学性良好清晰度，高韧性良好脱模性能良好阻隔树脂用途Cosmetic Packaging包装个人护理厚壁配件（部件）护罩瓶子外观自然色形式粒子加工方法注射成型物理性能额定值单位制测试方法比重1.20g/cm³ASTM D792收缩率 - 流动 (3.20 mm)0.20 到 0.60%ASTM D955硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度 (R 级, 23 ° C)103ASTM D785机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量 (23 ° C)1800MPaISO 527-2抗张强度 屈服, 23 ° C47.0MPaASTM D638, ISO 527-2 断裂, 23 ° C51.0MPaASTM D638 断裂, 23 ° C46.0MPaISO 527-2伸长率 屈服, 23 ° C5.0%ASTM D638 屈服, 23 ° C4.0%ISO 527-2 断裂, 23 ° C320%ASTM D638 断裂, 23 ° C200%ISO 527-2弯曲模量 23 ° C2000MPaASTM D790 23 ° C1850MPaISO 178弯曲应力 23 ° C65.0MPaISO 178 屈服, 23 ° C69.0MPaASTM D790冲击性能额定值单位制测试方法悬臂梁缺口冲击强度 -40 ° C40J/mASTM D256 23 ° C80J/mASTM D256 -40 ° C4.8kJ/m²ISO 180 23 ° C7.8kJ/m²ISO 180无缺口悬臂梁冲击ASTM D4218 -40 ° C无断裂ASTM D4218 23 ° C无断裂ASTM D4218装有测量仪表的落镖冲击ASTM D3763 -40 ° C, Energy at Peak Load48.0JASTM D3763 23 ° C, Energy at Peak Load42.0JASTM D3763热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度ASTM D648 0.45 MPa, 未退火73.0 ° C ASTM D648 1.8 MPa, 未退火65.0 ° C ASTM D648光学性能额定值单位制测试方法透射率ASTM D1003 总计91.0%ASTM D1003 常规89.0%ASTM D1003雾度0.30%ASTM D1003注射额定值单位制干燥温度70.0 ° C干燥时间3.0hr加工（熔体）温度230 到 280 ° C模具温度15.0 到 30.0 ° C

公司简介东莞市高创塑胶原料有限公司是集塑胶原料、进出口为一体的综合性一般纳税人资格企业，经营泛用塑胶原料、工程塑胶原料.专业塑胶原料代理商，公司自成立以来公司本着质量，信誉，价格合理之宗旨开展经营活动，业务遍布全国各地，深受广大客户欢迎。在同行中已形成自己的经营

风格，树立起良好的口碑，公司自成立以来，积极开拓市场，业务辐射全国，并与国内外大型塑胶生产商建立了长期及好的合作关系，主营业务：工程塑料,通用塑料,热塑性弹性体.手机纳米注塑料，特殊工程塑料：导电抗静加钢纤/玻纤产品铁弗龙及LCPPCPC+ABS尼龙PA66PBTPSPOMABSPPEVAPE等产品所有产品原厂原包.绝无假昌产品.有专业技术指导人员，售后服务，产品跟踪！！公司自有完善的货物配送团队，可为客户提供方便、快捷、安全的运输服务；欢迎塑料企业界相关厂商或经销商来人来电订货询价。我们与客户是建立在互惠、互利、互信的基础上长期合作。共创双赢局面，愿与各界人士真诚合作，共同发展