

# PMMA/LG化学/HI835M通用级注塑级透明级高流动

产品名称	PMMA/LG化学/HI835M通用级注塑级透明级高流动
公司名称	上海灿羨塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

## 产品详情

PMMA/LG化学/HI835M通用级注塑级透明级高流动

### 产品参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

基本性能 水吸收性 24h ASTM D-570 0.4 %

物理性能 反射指数 ASTM D-542 1.49

透明性 3.2mm ASTM D-1003 92 %

比重 ASTM D-792 1.17

机械性能 弯曲模数 ASTM D-790 24100 Kg/cm<sup>2</sup>

拉力 ASTM D-638 520 Kg/cm<sup>2</sup>

洛氏硬度 M-Scale ASTM D-785 70

弯曲强度 ASTM D-790 955 Kg/cm<sup>2</sup>

冲击强度 Izod Notched ASTM D-256 3.5 kg · cm/cm<sup>2</sup>

延伸率 ASTM D-638 66 %

电气性能 介电定数 60Hz ASTM D-150 3.5

功率系数 60Hz ASTM D-150 0.04

介电强度 4KV/S ASTM D-149 15 KV/mm

抗体积系数 ASTM D-257 >10 .cm

热性能 模缩系数 ASTM D995-51 0.4-0.8 %

热变形温度 18.6kg ASTM D-648 93 ° C

比热 0.35 cal/g/ ° C

绵性膨胀系数 ASTM D-696  $6 \times 10^{-5}$  cm/cm/ ° C

热传导 ASTM D-177  $5 \times 10^{-4}$  cal/seccm · ° C/cm

流动指数 230 ° C,3.8kg ASTM D-1238 3 g/10min

维卡软化点 1kg ASTM D-1525 103 ° C

燃烧度 UL94 HB 1/8",1/16"