

抗UV POM/韩国工程塑料/F20-52 耐磨 耐候 抗紫外线 聚甲醛赛刚料

产品名称	抗UV POM/韩国工程塑料/F20-52 耐磨 耐候 抗紫外线 聚甲醛赛刚料
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	29.00/KG
规格参数	品牌:韩国工程 型号:F20-52 产地:韩国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

产品详情

物理性能	物理性能额定值单位测试方法	1.41
吸收率 (23 ,60%RH)		0.22
机械性能	机械性能额定值单位测试方法	1 × 10
伸缩率 (23)		55
120D冲击强度 (Notch t3.2mm)		6.0
拉伸冲击强度 (t3.2mm S type)		105

断裂强度 (t2mm)	560
洛氏硬度	M80
曲折弹性率 (23)	2.50
拉伸强度 (23)	580
弯曲强度 (23)	820
电性能额定值单位测试方法	19
导电率 (10HZ)	3.7
介电损耗系数 (10HZ)	0.007
体积电阻率	1×10
热性能额定值单位测试方法	HB
线膨胀系数 (20 -80)	13

熔体流动速率	10
热变形温度	158
	110
熔点 (10 /min)	165
其它性能(率值单位测试方法 成型收缩率(5mm,直径 30mm))	2.0