

长期供应 ABS PA-757 台湾奇美

产品名称	长期供应 ABS PA-757 台湾奇美
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PA-757
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

基本信息 黄卡编号

E56070-565071

RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重 --1.05g/cmASTM D792 23 ° C1.05g/cmISO
1183熔流率 (熔体流动速率) ASTM D1238 200 ° C/5.0 kg1.6g/10 minASTM
D1238 220 ° C/10.0 kg22g/10 minASTM D1238溶化体积流率 (MVR) (220 ° C/10.0
kg)22.0cm/10minISO 1133硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度 (R 级)116ASTM D785球压硬度 (H
358/30)110MPaISO 2039-1机械性能额定值单位制测试方法拉伸应力 屈服54.0MPaISO
527-2/50 断裂37.0MPaISO 527-2/50 3.00 mm 145.1MPaASTM D638伸长率 断裂,
3.00 mm 225%ASTM D638 断裂20%ISO 527-2/50弯曲模量 6.00 mm 32650MPaASTM
D790 -- 42200MPaISO 178弯曲强度 6.00 mm 577.5MPaASTM
D790 -- 676.0MPaISO 178)冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度20kJ/mISO
179简支梁无缺口冲击强度无断裂ISO 179悬壁梁缺口冲击强度 23 ° C, 3.00 mm210J/mASTM
D256 23 ° C, 6.00 mm180J/mASTM D256 --18kJ/mISO
180/1A无缺口伊佐德冲击强度60kJ/mISO
180/1U热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度 1.8 MPa, 未退火85.0 ° CASTM
D648 1.8 MPa, 未退火88.0 ° CISO 75-2/A 1.8 MPa, 退火95.0 ° CASTM D648 1.8
MPa, 退火98.0 ° CISO 75-2/A维卡软化温度 --105 ° CASTM D1525 7 --104 ° CISO

306/A50 --100 ° C ISO 306/B50可燃性额定值 测试方法UL 阻燃等级 (1.60 mm)HBUL
94注射额定值单位制 干燥温度80.0 到 85.0 ° C干燥时间2.0 到 4.0hr料筒后部温度180 到
220 ° C料筒中部温度190 到 230 ° C料筒前部温度190 到 230 ° C模具温度30.0 到 70.0 ° C备注1 .6.0 mm/min2
.6.0 mm/min3 .2.8 mm/min4 .2.0 mm/min5 .2.8 mm/min6 .2.0 mm/min7 .速率 A (50 ° C/h)