

# 供应防火级ABS台湾奇美PA-765

产品名称	供应防火级ABS台湾奇美PA-765
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PA-765A
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

## 产品详情

台湾奇美PA-765丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物:ABS 塑料是丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物，三种单体相对含量可任意变化，制成各种树脂。ABS 兼有三种组元的共同性能，A使其耐化学腐蚀、耐热，并有一定的表面硬度，B使其具有高弹性和韧性，S使其具有热塑性塑料的加工成型特性并改善电性能。因此ABS 塑料是一种原料易得、综合性能良好、价格便宜、用途广泛的“坚韧、质硬、刚性”材料。

Cas:9003-56-9

化学名称:丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物

化学式:  $(C_8H_8 \cdot C_4H_6 \cdot C_3H_3N)_x$

物理形态:固态

产品分类

塑料弹性体 > 通用塑料 > ABS

应用分类

消费品 > 电动工具

性能参数 Properties

性能参数	数值/单位	测试条件/标准
熔体流动速率	60 g/10min	ASTM D-1238220 × 10kg
熔体流动速率	6.2 g/10min	ASTM D-1238200 5kg
弯曲弹性率	2.1 × 104 kg/cm2	ASTM D-790
引张强度	890 kg/cm2	ASTM D-638
弯曲强度	620 kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D-790
IZOD冲击强度	20 kg · cm/cm	ASTM D-2561/8"
IZOD冲击强度	16 kg · cm/cm	ASTM D-2561/4 "
洛氏硬度	100 R	ASTM D-785
维卡软化点	90	ASTM D-1525
热变形温度	83(181) ° C( ° F)	ASTM D-648
伸长率	15 %	ASTM D-638
比重	1.2 23 /23	ASTM D-792
维卡软化点	194	ASTM D-1525
热变形温度	73(165) ° F	ASTM D-648
IZOD冲击强度	3.7 ft.lb/in	ASTM D-2561/8"
IZOD冲击强度	2.9 ft.lb/in	ASTM D-2561/4 "
弯曲弹性率	3.0 × 105 lb/in2	ASTM D-790
引张强度	6530 lb/in2	ASTM D-638
弯曲强度	3800 lb/in2	ASTM D-790
燃烧性	1/16"V-O , 1/10"5VA Class	File No. E56070 UL&C-UL