

批发ABS 台湾奇美/PA-777D增强级耐高温高抗冲abs电子部件

产品名称	批发ABS 台湾奇美/PA-777D增强级耐高温高抗冲abs电子部件
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PA-777D
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

77D台湾奇美 6 超耐热性. 777B台湾奇美 6.5 耐热性. 758台湾奇美 透明性好 765B台湾奇美 4.2 难燃性, 耐光性, 耐热性。 750南韩锦湖 4.5 家电制品、汽车零件。 GP-22巴斯夫 13-23 家电制品、汽车零件。 121H韩国LG 20 真空吸尘器, 搅拌机 AG15A1宁波台化 鞋跟、玩具、时钟及音箱外壳、手提箱等ABS塑料涂料涂装工艺 (1) 塑料涂装工艺流程退火或整面处理 汽油洗 化学除油 水洗 水洗 纯水洗水分干燥 除电除尘 喷ABS塑料涂料 流平 晾干或烘干(60 , 30min)。(2) 喷涂施工条件 喷涂施工温度为(25±5) 。施工相对湿度不大于80%。湿度过大时, 在漆内添加CH A—13或F—1防潮剂, 防止涂层发白。(3) 施工工艺参数 喷涂施工时用稀释剂调整施工黏度为11-13s, 并用74 μm(200目)铜丝网布过滤。采用小口径喷枪, 喷涂压缩空气压力为0.35~0.50MPa。喷枪与工件的距离为30~50cm。(4) 涂料干燥 ABS塑料涂层厚度为15~20 μm, 通常要喷涂2~3道才能完成。一道喷涂后晾干15min, 再进行第二次喷涂。需要光亮的表面还必须喷涂透明涂料。涂完后可在室温下自干, 也可在60 条件下烘烤30min。通过对ABS塑料的表面处理和涂料涂装, 可有效地提高ABS塑料的综合性能。我司的宗旨: 以质量求生存, 以服务求信誉, 以信誉迎客户, 以客户求发展。以迎各地客户来电、来函订购! 如需SGS报告及物性, 请来电与我联系索取!