

PC上海科思创（耐高温拜耳）2805

产品名称	PC上海科思创（耐高温拜耳）2805
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科思创PC一手货源 科思创:聚碳酸酯 透明PC 型号:PC2805
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

科思创PC一手货源,牌号大全,低价出售,绝对包质包量,

PC上海科思创 拜耳2805 010131-聚碳酸酯 透明PC

PC德国拜耳2865中低粘度，耐冲击 PC德国拜耳 2858 食品级 耐水解V-2中粘度 易脱模 PC德国拜耳 2805 热稳定 V-2中粘度 注射或挤塑 易脱模 PC德国拜耳 2807 2207 2607 2407抗紫外线 V-2中粘度 易脱模 注塑级 PC德国拜耳 2856 食品级 耐水解V-2中粘度 易脱模 注塑级 PC德国拜耳 3103,中高分子量，注射或挤塑成型 PC德国拜耳 3105,中高分子，挤塑或注塑成型3108 PC德国拜耳 33高分子量，挤塑成型，耐冲击 PC德国拜耳 2458 食品级 高流动V-2耐水解 可辐射消毒 易脱模 注塑级 PC德国拜耳8025 8035 8345 玻纤增强 PC德国拜耳6385 6555 6557 6465 6485 6870 6265 阻燃 PC德国拜耳6485 6165X阻燃V-0中粘度 易脱模 PC德国拜耳 9415 9125 9425含10%玻纤 阻燃V-0易脱模 高粘度

PC德国拜耳 6557 抗紫外线 阻燃V-0中粘度 易脱模 注塑级 PC德国拜耳 6555 阻燃V-0中高粘度 易脱模 PC德国拜耳 2405 热稳定性V-2低粘度 易脱模 注塑级 PC德国拜耳 2407 抗紫外线V-2高流动 低粘度 易脱模 注塑级 PC德国拜耳 2456 食品级 耐水解V-2低粘度 易脱模 注射成型

PC性能优异，透明度较高，冲击韧性好，耐蠕变，使用温度范围宽。

PC的工艺特性：熔融粘度对剪切率的敏感性小，而对温度的敏感性大，无明显熔点，熔融体粘度较高，高温下树脂易水解，制品易开裂。

针对这些特性，我们特别要注意区别对待：

要增加熔体的流动性，不是用增大注射压力而应采用提高注射温度的办法来达到;

要求模具的流道、浇口短而粗，以减少流体的压力损失，同时要较高的注射压力;

树脂在成型加工之前需进行充分的干燥处理，使其含水量控制在0.02%以下;

此外，在加工过程中对树脂还应采取保温措施，以防重新吸湿;

不仅需要合理的制品设计，还应正确掌握成型工艺，如提高模具温度，对制品进行后处理等可以减少或消除内应力。视产品的不同状况及时调正工艺参数。