

编织袋水性油墨 塑料水性油墨 柔版水性油墨厂家

产品名称	编织袋水性油墨 塑料水性油墨 柔版水性油墨厂家
公司名称	惠州市中之星色彩科技有限公司
价格	35.00/kg
规格参数	品牌:中之星色彩 PH值:8.5-9.5 耐晒级别:3-8级
公司地址	广东省惠州市惠城区马安镇新湖工业区鸿泰源工业园D栋1楼
联系电话	13528912207

产品详情

一、产品介绍：

中之星柔印塑料编织袋水性油墨SC7000-101是塑料水性油墨的一种，根据塑料编织袋的特性做了配方上的调整，适合在塑料编织袋上印刷。

产品规格：20KG/桶，25KG/桶

储存方法：储存温度5-35℃，密封状态保质期12个月。

适用设备：柔版印刷机

耐晒级别：3-8级

颜色：按照色卡定制

PH值：8.5-9.5

粘度：20 ± 5s

细度：8微米

PH值：8.5-9.0

干燥速度：150m--400/min

着色力： 90-110

典型客户：中石化

应用案例：中石化塑料编织袋印刷

产地：广东省惠州市

产品用途：塑料编织袋印刷

产品特点：色彩标准、光泽性好、色强度高、颜色鲜艳、色泽优良；
印刷网点清晰、印品层次立体感强、优良的耐磨擦性及附着力；
油墨印刷转移性、流平性能好、优良地印刷稳定性、易于清洗；
无刺激性气味、干燥速度快、印刷适性好，可直接上机使用，无须调整。

使用说明：使用前应搅动均匀,保持水性油墨成分一致。防止灰尘掉落及结皮干固，余墨若含杂质，先过滤再配合新墨使用。上机前取适量水墨测试粘稠度建议上机印刷黏度8-12秒，可以更好地保证水性油墨的适应性。编织袋水性油墨 塑料水性油墨 柔版水性油墨厂家

二、使用注意：

- 1、存储过程中，桶盖必须要盖好，以免水份挥发，造成粘度上升或结皮。
- 2、使用前必须搅拌均匀，保持水墨成分均匀，不要与其他公司产品混合使用，未用完的出产品需密封存储。
- 3、开启使用后存墨应随即加盖封闭好，以防尘埃掉落及结皮干固。
- 4、余墨如含有杂质应先行过滤，再配新墨一并使用。
- 5、贮存期间请避免接近高温或烈日照射，在正常条件下均贮存一年而不会变质。

三、使用技巧：

- 1、可以使用蒸馏水调节油墨黏度。粘度过高，会造成油墨的转移性能较差，易造成脏版、糊版等弊端。
- 2、塑料薄膜凹版水性油墨使用时PH值注意应控制在8.0-8.5，不可过大或过小。每隔2-3小时必须检测PH值是否在使用范围，否则须补加氨水以调节。编织袋水性油墨 塑料水性油墨 柔版水性油墨厂家
- 3、印版采用电雕版或激光雕版，版深应在15-25MIC之间为宜。现有版深一般在35-55mic.csgia.net版浅能提高印刷速度，并节约用墨。版过深会影响印刷速度，且耗墨量大，易发生粘连。

4、烘干温度50 ° C_60 ° C为宜，且风量要大，使转移到塑料薄膜上的油墨迅速干掉。

5、印刷前水墨倒入墨槽后，让印版空转2-3min,起到润湿印版和搅拌作用，印刷过程如观察印品而临时停机时，不得使印版停止转动，以免印版上的墨干固而造成塞版。如塞版可以用专用洗版液润湿清洗。

6、印前根据版的深浅调整好墨的粘度后，在印刷过程中尽量不要往墨中加水，只要加新墨即可，可以保证印品前后颜色及色浓度一致。

7、印刷完毕后应清洗印版，余墨装好，将清水放入槽中，转动印版进行清洗或调入3%洗衣粉溶液进行清洗。

四、产品优势：

1、不污染大气环境，挥发性有机气体 (VOC

)是当今大气污染的主要污染源之一，溶剂型油墨会散发出大量的低浓度VOC，水性油墨使用的溶剂50%都是水，因而在生产过程中大大降低了有机溶剂的排放，几乎不会向大气散发挥发性有机气体，这是溶剂型油墨无法比较的。

2、减少包装表面的毒性，水性油墨解决了普通印刷油墨有毒的问题。由于不含有机溶剂，使得印刷品表面残留的有毒物质大大减少，符合食品级这一特点在食品、烟包、玩具等多种产品上的应用，体现了良好的健康性。

3、保障车间员工的健康，溶剂型油墨很容易挥发，在空气中会形成爆炸性混合气体，达到爆炸极限浓度后即会发生爆炸，而使用中之星水性油墨可以降低由于静电和易燃溶剂引起的失火危险和隐患，保障操作人员的健康。编织袋水性油墨 塑料水性油墨 柔版水性油墨厂家

五、公司介绍：

惠州市中之星色彩科技有限公司（以下简称中之星色彩）成立于2016年初，是水性油墨生产制造行业中新升起的一颗新星。建址于惠州惠城区。作为行业新兴的水性油墨制造商，我们提供稳定的、高品质的水性油墨以及适用于柔版印刷的水性光油。专注为客户提供一站式的印刷解决方案。尤其专精于卫生材料方面的印刷包装技术服务与标准建立。