

# PBT 美国杜邦 CE2508HF 高反射性 PBT原厂塑料厂家

产品名称	PBT 美国杜邦 CE2508HF 高反射性 PBT原厂塑料厂家
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	21.00/KG
规格参数	品牌:PBT注塑级 规格:25KG/包 包装:原产原包
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

## 产品详情

PBT美国杜邦,PBT CE2508HF ,高反射性 PBT,原厂塑料厂家 PBT,PBT接插件

### PBT的工艺特点

PBT注塑之定要在110 ~ 120 的温度下干燥3小时左右，成型加工温度为250 ~ 270 ，模温控制在50 ~ 75 为宜。

因该料从熔融状态一经冷却，则会立即凝固结晶，故其冷却时间较短；若喷嘴温度控制不当（偏低），流道（水口）易冷却固化，

会出现堵嘴现象。

若料筒温度超过275 或熔料在料筒中停留时间超过30分钟，易引起材料分解变脆。

PBT注塑时需用较大水口进胶，不宜使用热流道系统，模具排气要良好，宜用“高速、中压、中温”的条件成型加工，

防火料或加玻纤的PBT水口料不宜再回收利用，停机时需用PE或PP料及时清洗料管，以免碳化。PBT 美国杜邦 CE2508HF 高反射性 PBT原厂塑料厂家