

PC/乐天化学/PC-1070 挤出级

产品名称	PC/乐天化学/PC-1070 挤出级
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:乐天化学 型号:PC-1070
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

PC PC-1070 PC 韩国乐天化学 PC-1070

PC /PC-1070 /乐天化学 物性表

规格用途

规格级别	其它 其它 挤出	外观颜色	
该料用途			
备注说明			

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	比重		ASTM D-792	1.2 g/cm3
	熔融指数	190 ,2.16kg	ASTM D-1238	7 g/10min
	收缩率 - 流动		ASTM D-955	0.5-0.7 %

机械性能	抗张强度(屈服)		ASTM D-638	8960	psi
	伸长率(断裂)		ASTM D-638		%
	弯曲模量		ASTM D-790	341000	psi
	弯曲强度(屈服)		ASTM D-790	13100	psi
	悬壁梁缺口冲击强度	23 ,3.18mm	ASTM D-256	16	ft · lb/in
热性能	热变形温度	0.45MPa, 未退火	ASTM D-648	291	° F
		维卡软化点	ASTM D-1525	271	° F
		热变形温度 , 1.8MPa , 未退火	ASTM D-648	307	° F
热变形温度	光学性能	折射率	ASTM D-542	1.585	
	热变形温度	透射率	ASTM D-1003	89	%
		雾度	ASTM D-1003	<0.8	%