

PMMA CM-205 镇江奇美有限公司物性数据

产品名称	PMMA CM-205 镇江奇美有限公司物性数据
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

PMMA CM-205 镇江奇美有限公司物性数据

原料描述部分 规格级别：耐热型射出级 外观颜色：---

用途概述：用于制造汽车指示灯外壳、太阳眼镜片及电子钟表面外壳。

备注说明：能耐高温，热变形温度达100，机械性强耐。

原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

物理性能 比重 --- D-792 1.19 ---

流动系数 --- D-1238 1.8 g/10min

假密度 --- D-1182 0.77 g/cm3

成型收缩率 --- D-955 .002-.006 mm/mm

硬度 --- D-785 M-95 ---

吸水率 --- D-570 0.3 %

燃烧率 --- UL-94 1/16"HB ---

机械性能 延伸率 --- D-638 5.0 %

抗冲击强度 --- D-256 0.37/2.0 ft-lb/in²kg-cm/cm

引张强度 ASTM TEST METHOD

ASTM TEST METHOD

--- D-638

D-638

10200

720

PSI

kgf/cm²

弯曲强度 --- D-790 | D-790 15600 | 1100 PSI | kgf/cm²

加工性能 射出压力 --- --- 800 ~ 1400/70 ~ 90 PSI kg/cm²

模温 --- --- 50 ~ 70

射出温度 --- --- 210 ~ 250

预热干燥 --- --- 85 ~ 90

其它性能 全光透过率 --- D-1003 92 %

曲折率 --- D-542 1.491 ---

欢迎来到东莞市樟木头雅鑫塑胶原