

PA66 CM3001-N 日本东丽

产品名称	PA66 CM3001-N 日本东丽
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数
基本性能	吸水率	23 , 24小时	ASTM D-570	1.2-
物理性能	比重	---	ASTM D-792	1.13-1.1
	泰伯磨耗量	1000g,CS-17	ASTM D-1044	8-
机械性能	IZOD冲击强度	23 , V缺口1/2	---	528
	IZOD冲击强度	23 , 无缺口1/8	---	无断裂
	洛氏硬度	23	ASTM D-785	11910
	洛氏硬度	23	ASTM D-785	97-
	抗拉屈服强度	-40	ASTM D-638	115011
	抗拉屈服强度	23	ASTM D-638	80053
	抗拉屈服强度	80	ASTM D-638	43040
	抗拉断裂强度	230	ASTM D-638	70073
	断裂伸长率	23	ASTM D-638	110< 2
	挠曲强度	-40	ASTM D-790	145013
	挠曲强度	23	ASTM D-790	115065
	挠曲强度	80	ASTM D-790	64040
	挠曲模量	-40	ASTM D-790	4400042
	挠曲模量	23	ASTM D-790	2900014
	挠曲模量	80	ASTM D-790	900050
	压缩强度	23	ASTM D-695	910-
	抗剪强度	23	ASTM D-732	