

JS防水涂料乳液 优异的粘接性能、弹性 内外墙弹性涂料

产品名称	JS防水涂料乳液 优异的粘接性能、弹性 内外墙弹性涂料
公司名称	北京东方禾日工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:禾日牌0240 产商/产地:禾日/北京 含量 :46.5-49.5 (%)
公司地址	北京市通州区张家湾镇上马头村
联系电话	010-61501859 13601268209

产品详情

牌号	禾日牌 0240	产商/产地	禾日/北京
含量	46.5-49.5 (%)	粘度	500-2000 (S)

弹性建筑乳液 h r —0241

产品说明

是一种改性丙烯酸酯共聚乳液，具有优异的粘接性能、弹性和适应性，在涂料中表现出优秀的耐水性和抗老化性。广泛用于内外墙弹性涂料和建筑粘合剂。

特点和优势

特点	优势
出色的耐水性	漆膜吸水率低
出色的弹性和附着力	漆膜弹性和附着力表现很好
与众多颜填料相容	配方多样性
低成膜温度	减少voc
不含甲醛	适用于环保涂料

技术指标

外观	乳白色液体
固含量 (%)	52.5—54.5
比重 (公斤/升)	1.05
乳液类型	表面活性剂 (阴离子)

布氏粘度 (m p a · s、3#转子、30转/分、25)	500—2000
ph值	7.5—8.0
钙离子稳定性	%5氯化钙溶液通过
玻璃化温度 ()	-24
最低成膜温度()	0

典型应用

弹性乳胶漆

建筑用粘合剂

卫生与安全

本乳液是水基的，在正常情况下是无毒。使用本品时，工作服、护目镜、手套等是必要的。如果不慎沾染，可以在其成膜干燥前用清水冲洗干净。

贮存

安全贮存本品，应很好密封所用容器，以防止水份挥发和表面结皮。避免长时间日晒和零度以下贮存。贮存期不应超过 6 个月。