

# 丙烯酸乳液 具有良好的抗沾污性及耐磨性

产品名称	丙烯酸乳液 具有良好的抗沾污性及耐磨性
公司名称	北京东方禾日工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:禾日牌 产商/产地:禾日/北京 含量 :46.5-49.5 ( % )
公司地址	北京市通州区张家湾镇上马头村
联系电话	010-61501859 13601268209

## 产品详情

牌号	禾日牌	产商/产地	禾日/北京
含量	46.5-49.5 ( % )	粘度	100-500 ( S )

纯丙建筑乳液 h r —191

### 产品说明

h r —191丙烯酸乳液是一种微小粒径丙烯酸乳液，它适用于多种涂料配方，并且用它所配制出的涂料具有优异的耐候性。广泛用于内外墙涂料和建筑粘合剂。

### 特点和优势

h r —191丙烯酸乳液具有良好的抗沾污性及耐磨性，并可抗紫外线照射。对多种表面皆有良好的附着力。具有良好的抗碱性，可配制高光、半光、平光和哑光乳胶漆，能适用于不同类型的涂料。

### 应用说明

由于乳液微小粒径、粒径分布窄，h r —191丙烯酸乳液对非离子聚氨酯流变改性剂有极其优异的反应，以此生产的涂料具有极佳的流动性、流平性和漆膜丰满度。不推荐单独使用纤维素类增稠剂。成膜助剂的推荐用量为h r —191丙烯酸乳液固体含量的1%到5%。h r —191丙烯酸乳液与多种消泡剂相容性好。与多种多元酸均聚物类型分散剂和共聚物类型的分散剂相容。用于外墙涂料，应该使用耐候性好的金红石钛白和其它颜料。

### 物理性质

以下为典型数据，但不应被视为规格：

外观	乳白色液体
质量固含量(%)	48.5 - 50.5
比重(公斤/升)	1.06
布氏粘度(厘泊,lv,2#转子,60转/分,25 )	100 - 500
稳定化类型	表面活性剂(阴离子)
ph值	8.0 - 9.0
玻璃化温度( )	24
最低成膜温度( )	21

## 卫生与安全

本乳液是水基的，在正常情况下是无毒。使用本品时，工作服、护目镜、手套等是必要的。如果不慎沾染，可以在其成膜干燥前用清水冲洗干净。

## 贮存

安全贮存本品，应很好密封所用容器，以防止水份挥发和表面结皮。避免长时间日晒和零度以下贮存。贮存期不应超过 6 个月。