

# 封闭底漆苯丙乳液 广泛用于易返碱和风化基础表面处理，效果极佳

产品名称	封闭底漆苯丙乳液 广泛用于易返碱和风化基础表面处理，效果极佳
公司名称	北京东方禾日工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:禾日牌 产商/产地:禾日/北京 含量 :37.5-41.5 ( % )
公司地址	北京市通州区张家湾镇上马头村
联系电话	010-61501859 13601268209

## 产品详情

牌号	禾日牌	产商/产地	禾日/北京
含量	37.5-41.5 ( % )	粘度	500-1000 ( S )

封闭底漆乳液 h r —0401

### 产品说明

丙烯酸酯共聚乳液，在共聚物中添加了附着力促进单体，具有优异的粘接性能、渗透性和硬度。广泛用于易返碱和风化基础表面处理。

### 特点和优势

极小的乳液粒径、优异的粘接性能、渗透性、较高的硬度、优异的耐水性和抗盐渗透性。

### 技术指标

外观	乳白色液体
固含量 ( % )	37.5— 41.5
比重 ( 公斤/升 )	1.03
乳液类型	表面活性剂 ( 阴离子 )
布氏粘度 ( m p a · s 、 3#转子、 30转/分、 25 )	500— 1000
ph值	7.5— 9.0
钙离子稳定性	%5氯化钙溶液通过
玻璃化温度 ( )	35

## 典型应用

广泛用于易返碱和风化基础表面处理。成膜助剂的推荐用量为乳液量的1%到5%。

hr-0401加入成膜助剂、消泡剂和30-50%的水，刷涂于易返碱和风化基础表面。

## 卫生与安全

本乳液是水基的，在正常情况下是无毒。使用本品时，工作服、护目镜、手套等是必要的。如果不慎沾染，可以在其成膜干燥前用清水冲洗干净。

## 贮存

安全贮存本品，应很好密封所用容器，以防止水份挥发和表面结皮。避免长时间日晒和零度以下贮存。贮存期不应超过 6 个月。