

# 苯丙内外墙乳胶漆乳液 -0282 有机硅改性 不含甲醛 质高价廉

产品名称	苯丙内外墙乳胶漆乳液 -0282 有机硅改性 不含甲醛 质高价廉
公司名称	北京东方禾日工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:禾日牌HR-0282 产商/产地:禾日/北京 含量 :48 ± 1.5 ( % )
公司地址	北京市通州区张家湾镇上马头村
联系电话	010-61501859 13601268209

## 产品详情

牌号	禾日牌HR-0282	产商/产地	禾日/北京
含量	48 ± 1.5 ( % )	粘度	1000-3000 ( S )

苯丙建筑乳液 h r —0282

### 产品说明

是一种苯乙烯和丙烯酸酯共聚乳液，在共聚物中添加了有机硅偶联剂，具有优异的粘接性能和适应性，涂料中表现出优秀的耐擦洗性和抗老化性。广泛用于内外墙涂料和建筑粘合剂。

### 特点和优势

优异的粘接性能和适应性，较高的硬度、耐水性和抗老化性。

### 技术指标

外观	乳白色液体
固含量 ( % )	46.5— 49.5
比重 ( 公斤/升 )	1.04
乳液类型	表面活性剂 ( 阴离子 )
布氏粘度 ( m p a · s 、 4#转子、 30转/分、 25 )	1000— 3000
ph值	7.5— 9.0
钙离子稳定性	%5氯化钙溶液通过
玻璃化温度 ( )	30

## 典型应用

内外墙乳胶漆、建筑用粘合剂。成膜助剂的推荐用量为 h r —0282 苯丙乳液固体含量的1%到5%。

## 真石漆：

水 50 -100 羟乙基纤维素（6万） 2

hr-0282 苯丙乳液 150-200 成膜助剂 1.5-10

砂子、石粉（200目） 500 砂子、石粉（5-80目） 300

ase-60 4 杀菌剂 1.5 消泡剂 1

## 卫生与安全

本乳液是水基的，在正常情况下是无毒。使用本品时，工作服、护目镜、手套等是必要的。如果不慎沾染，可以在其成膜干燥前用清水冲洗干净。

## 贮存

安全贮存本品，应很好密封所用容器，以防止水份挥发和表面结皮。避免长时间日晒和零度以下贮存。贮存期不应超过 6 个月。