

镀锌铁端盖和无指纹钢板端盖与纸芯粘结热固性胶黏剂胶水HH100

产品名称	镀锌铁端盖和无指纹钢板端盖与纸芯粘结热固性胶黏剂胶水HH100
公司名称	上海华化塑胶有限公司
价格	12.00/吨
规格参数	型号:JOS1 品牌:华化 粘合材料类型:金属类、纸张类
公司地址	中国 上海市 上海市闵行区梅富路85号
联系电话	86 021 54297300 13701636187

产品详情

型号	JOS1	品牌	华化
粘合材料类型	金属类、纸张类	有效物质	98 (%)
剪切强度	10kg/cm2 (MPa)	保质期	4 (个月)

阿里巴巴的商人伙伴们

您好！

我公司是老牌粘胶剂企业 专业生产滤芯器专用胶粘剂

我公司生产的hh-100热固化滤芯胶是专为滤清器行业研制开发的产品，经国家权威检测部门检测，其产品性能完全符合行业的国家质量标准，并得到广大三滤厂家的认可和广泛使用。

一用途

适用于内燃机等滤清器纸芯和金属端盖的粘接。（空滤、柴滤、机油滤、汽油滤）

二特点

1对金属端盖有很强的粘接力，固化后的胶层具有良好的耐水、耐油、耐温、耐老化性能。

2具有广泛的工艺适应性，对烘道或烘炉加温都能适应，适用于单端粘接固化。（机注、手工施注均可以）

3存储期长，不变质，不沉淀结块。

三技术性能

1. 外观均匀粘稠液体
2. 颜色米色
3. 密度g/cm³ 1.5 ± 0.2
4. 粘度mpa · s 6000-60000
5. 不挥发物含量 98%
6. 固化条件165 --185 15—20min
7. 拉伸剪切强度（钢-钢）常态 10kg/cm²
8. 抗拉强度高29.5mm折宽22mm的5折滤纸插入2.5mm深的胶层，
固化后滤纸---金属间的扯离强度 200n内聚破坏
9. 耐机油老化性（135 × 192h）不脱胶
10. 有效期生产之日起4个月内。
11. 包装35kg铁桶包装（可根据用户要求调整）
12. 注意事项：a.应储存在25 ± 3 、干燥处，不能用溶剂稀释。
b.加热固化所需的时间和滤清器的大小、胶层厚度、烘道温度及传热方式均有关联。
c.该胶分单端注胶、双端同时注胶两种。
d.粘度可根据用户要求调整。

四使用工艺说明

纸芯端盖除油，除锈及污物，胶的涂层均匀，厚度不少于端盖翻边高度的三分之二。

用户在不同的设备和条件下，由于仪表显示的温度与胶水实际接触温度有差异，故在生产中要进行工艺检测，以确定温度保证最佳粘接，温度太低将影响粘接效果。