

# HH-100 (JZD2) 热固胶耐甲醇、乙醇汽油

产品名称	HH-100 (JZD2) 热固胶耐甲醇、乙醇汽油
公司名称	上海华化塑胶有限公司
价格	11.00/公斤
规格参数	型号:HH-100 品牌:华化 粘合材料类型:皮革、塑料类、金属类、纸张类
公司地址	中国 上海市 上海市闵行区梅富路85号
联系电话	86 021 54297300 13701636187

## 产品详情

型号	HH-100	品牌	华化
粘合材料类型	皮革、塑料类、金属类、纸张类	有效物质	99 ( % )
剪切强度	10000 ( MPa )	规格尺寸	1 ( mm )
保质期	5 ( 个月 )	执行标准	GB
CAS	1111		

我厂生产的hh-100热固化滤芯胶是专为滤清器行业研制开发的产品，经国家权威检测部门检测，其产品性能完全符合行业的国家质量标准，并得到广大三滤厂家的认可和广泛使用。

### 一 用途

适用于内燃机等滤清器纸芯和金属端盖的粘接。（空滤、柴滤、机油滤、汽油滤）

### 二 特点

- 1、对金属端盖有很强的粘接力，固化后的胶层具有良好的耐水、耐油、耐高温、耐老化性能。
- 2、具有广泛的工艺适应性，对烘道或烘炉加温都能适应。（机注、手工施注均可以）
- 3、存储期长，不变质，不沉淀结块。

### 三 技术性能

1. 外观均匀粘稠液体
2. 颜色黑色(jzd1为米色)

2. 密度g/cm<sup>3</sup> 1.5 ± 0.2
3. 粘度mpa · s 6000-25000
4. 不挥发物含量 98%
5. 固化条件165 --185 15—20min
6. 拉伸剪切强度（钢-钢）常态 10kg/cm<sup>2</sup>
7. 抗拉强度高29.5mm折宽22mm的5折滤纸插入2.5mm深的胶层，固化后滤纸---金属间的扯离强度 200N内聚破坏
8. 耐机油老化性（150 × 192h）不脱胶
9. 有效期生产之日起4个月内。
10. 包装35kg铁桶包装（可根据用户要求调整）
11. 注意事项：
  - a.应储存在干燥处，不能用溶剂稀释。
  - b.加热固化所需的时间和滤清器的大小、胶层厚度、烘道温度及传热方式均有关联。
  - c.该胶为单端热固胶，使用时不可两端同时注胶。
  - d.粘度可根据用户要求调整。

#### 四使用工艺说明

- 1、纸芯端盖除油，除锈及污物，胶的涂层均匀，厚度不少于端盖翻边高度的三分之二。
- 2、用户在不同的设备和条件下，由于仪表显示的温度与胶水实际接触温度有差异，故在生产中要进行工艺检测，以确定温度保证最佳粘接，温度太低将影响粘接效果。
- 3、经过烘箱或者烘道进行加热，粘接性能优秀，为黑色的单端热固胶。