

# 江西新余供应BT-2008型JS水泥基聚合物防水涂料

产品名称	江西新余供应BT-2008型JS水泥基聚合物防水涂料
公司名称	新余市楠德新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	漆膜颜色:白 耗漆量:0 ( m <sup>2</sup> /kg ) 耐碱性:1 ( ( 96h ) )
公司地址	江西省新余市渝水区下村镇南村村委
联系电话	13879039368 15207902636

## 产品详情

漆膜颜色	白	耗漆量	0 ( m <sup>2</sup> /kg )
耐碱性	1 ( ( 96h ) )	固体含量	50 ( % )
耐水性	优质	表干时间	2 ( h )
品牌	海韵牌	液态类型	水乳型
单件净重	20 ( kg )	产地	江西
储存期	1年	外观	商标

海韵牌bt-2008型js水泥基聚合物防水涂料

执行标准：jc/t894-2003

海韵牌bt-2008型聚合物水泥基渗透结晶防水涂料，是一种以多种化合物合成与抗碱的合成性水泥聚合物组成双组份的防水材料，该防水涂料系列产品是目前世界上最先进的建筑防水涂料。

### 一、产品说明：

无机质弹性复合防水涂膜新概念：水泥—产生防水基材表面亲和力，赋予防水性、防水强度、硬度；聚合物—形成次防水膜，赋予弹性、伸长率；形成—无机质弹性复合防水涂膜。

a组分是由羧基苯乙烯、丙烯酸共聚物等组成；b组分是由硅酸盐水泥、精选的石英砂及特种活性化学物质等组成。

### 二、产品性能：

海韵牌bt-2008型js防水涂料性能指标：

序号	检验项目	标准要求 ( )	检验结果	本项结论
1	干燥时间 (表干时间), (h)	4	1	符合
2	干燥时间 (实干时间), (h)	8	4	符合
3	拉伸强度 (无处理), mpa	1.8	3.0	符合
4	拉伸强度 (加热处理后保持率), %	80	81	符合
5	拉伸强度 (碱处理后保持率), %	80	81	符合
6	拉伸强度 (紫外线处理后保持率), %	80	128	符合
7	断裂伸长率 (无处理), %	80	130	符合
8	断裂伸长率 (加热处理), %	65	143	符合
9	断裂伸长率 (碱处理), %	65	189	符合
10	断裂伸长率 (紫外线处理), %	65	115	符合
11	不透水性 (0.3mpa, 30min)	不透水	不透水	符合
12	潮湿基面粘结强度, mpa	1.0	1.7	符合
13	抗渗性 (背水面), mpa	0.6	0.7	符合

### 三、材料特点：

- 1、本品为绿色建材，无溶剂污染，无毒，无害，可直接用于饮水池；耐磨；不开裂，不起壳。
- 2、可在潮湿水泥基层和干燥的多种材质的基础上直接施工；防水与粘结瓷砖一次完成。
- 3、本乳液加粉料，为双组份涂料，也可将乳液直接含水泥使用，比例为2：2~5，具有优异的防水，防渗，不老化性能。
- 4、冷作业施工，无毒无味、无污染，适用于饮用水，食品加工的建筑防水项目。整个防水层无接缝施工，减少了渗漏隐患，提高防水效果。
- 5、该材料具有良好的透气性，耐紫外线、抗老化、粘结力好，防水层上可直接铺贴瓷砖、抹灰或油漆。

### 四、适用范围：

- 1、潮湿或干燥的混凝土表面；混凝土构件表面；砖石；砂浆；金属各种保温层表面；各种sbs油毡表面；卫生间；地下室；外墙表面；隧道；水池；水库等新的建筑物均可使用。

### 五、操作工艺：

- 1、使用毛刷或喷浆机将混合浆料均匀刷于基面，仔细检查瑕疵、漏洞。
- 2、地面防潮可涂抹一层，一般防漏水，渗水，须涂抹两层以上，两层相隔4小时。
- 3、施工完毕24小时禁止破坏，24小时后可做其它覆盖抹灰，贴瓷砖等。

### 六、包装与贮存：

本产品乳液10kg、20kg塑料桶装；粉料为25kg编织袋，保质期12个月。

- 1、高性能合成乳液与水泥和其他无机粉料复合而成的双组份新型防水涂料。强度高、弹性好，具优良的耐水性、粘接性、低温柔性和抗渗性。
- 2、适用于一般潮湿基层、粘接性能好、固含量高，涂刷次料少，固化时间快，无毒无味，色彩选择广泛。
- 3、用于屋面、地下工程、厕浴间和各种建筑与构筑物的防水、防渗、防潮。可依据不同防水等级设计要求，单独使用，也可作为防水设计中的一道防水。

本涂料是吸收国内外先进技术，并采用进口高性能合成乳胶与水泥等无机粉料配制而成的双组份防水材料，是一种既具有高分子材料的柔软性、耐水性、低温柔性，又具有无机材料的坚韧性、耐久性及快速固化等优点的强力型防水涂料。该涂料由胶液及粉料组成，经搅拌均匀，即成为均匀细腻的粘稠液。涂刷后，涂膜水分挥发后即成为橡胶状弹性体的防水层。