

青海塑胶运动场 青海塑胶运动场 青海塑胶运动场施工

产品名称	青海塑胶运动场 青海塑胶运动场 青海塑胶运动场施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

青海塑胶运动场 青海塑胶运动场 青海塑胶运动场施工

塑胶运动场地对于基础要求

基础要求施工方案

新水泥基础（质量由基础开始）

一、基础要求

1、强度达建筑混凝土C20强度以上，平整度为3m直尺误差 3mm，有一定排水坡度（一般横向 8‰，纵向 2‰），混凝土浇筑后必须洒水养护不少于7天，总养护期不少于28天。

2、水泥混凝土基础的厚度建议在10cm厚。

3、浇筑水泥混凝土时不要在水泥混凝土表面抛洒水泥灰收光，应在原浆上振动收光。

二、基础处理

1、如果是旧水泥基础，有破损、长青苔、棱痕等现象应用砂磨机打磨场地；如果是新水泥基础，则应保养足够。在场地清洗过程中可用PH值试纸检测，碱性偏高时建议用5%左右的稀盐酸泼洒并洗刷水泥基面，如PH12-14为强碱不易施工。

2、新水泥基础浇筑后必须切割合理温度伸缩缝，原则以一个标准篮球场或一个标准网球场只需横向中线两条切温度伸缩缝，纵向有施工缝无需再切割，浇筑施工板块间必须预留温度缝，温度缝宽为5~8mm，缝深为混凝土基础的三分之二为宜，以保证基础热胀冷缩能集中在温度缝中变化，不保证基础其它地方不规则开裂。

3、伸缩缝切割后，将伸缩缝沿边用手磨机打成V字型，用鼓风机或毛扫把伸缩缝内的残渣吹尽，清理干净酸洗场地，等场地干燥后施工用的防水底涂涂刷于温度缝内和两侧，等干燥后，再把填缝材料灌于温度缝内，最好的效果是填完后比缝面略浅2-3毫米，（减少基础热胀冷缩对填缝材料挤压变形而影响表面效果），露出基面部分用手提磨机打磨至与基面平整。