

MABS韩国LG TR557 高透明 抗撞击 用途：电气/电子领域

产品名称	MABS韩国LG TR557 高透明 抗撞击 用途：电气/电子领域
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	22.35/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

LG ABS TR557 物性表

基本信息

用途

外观

物性性能额定值单位制测试方法

清晰度，高

电气/电子应用领域

清晰/透明

1.09

熔流率（熔体流动速率）(220 ° C/10.0 kg)

21

硬度额定值单位制测试方法

110

抗冲击性能额定值单位制测试方法

47.1

伸长率 2(断裂, 3.20 mm)

30

弯曲模量 3(3.20 mm)

2210

弯曲强度 4(屈服, 3.20 mm)	71.6
悬臂梁缺口冲击强度测试方法	
23 ° C, 3.20 mm	170
23 ° C, 6.40 mm	170
耐热性能额定值单位制测试方法(未退火, 6.40 mm)	81.0
雾度性能额定值单位制测试方法	2.0
补充信息额定值单位制测试方法	90
注塑温度额定值单位制	80.0 到 90.0
干燥时间	2.0 到 4.0
建议的水分含量	0.010
料筒后部温度	180 到 200
料筒中部温度	190 到 210
料筒前部温度	200 到 220

