

盐城粘结剂 墙地砖粘结剂厂家 明心亮点建筑装饰设计

产品名称	盐城粘结剂 墙地砖粘结剂厂家 明心亮点建筑装饰设计
公司名称	南京明心亮点建筑装饰设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区麒麟街道袁家边500号
联系电话	15051830933

产品详情

施工方法

将保温砂浆根据节能要求进行粉抹，2cm以上需分次施工，2遍抹灰间隔应在24小时以上，用喷涂方法也可以。

将抗裂砂浆涂抹于保温砂浆上，厚度为2MM。

在抗裂砂浆挂上抗碱网格布

后在抗碱网格布上再次涂抹2~3 MM厚度的抗裂砂浆

保护层施工完毕后，养护2-3天（视气温而异）即可进行后序饰面层施工。

缺点

- 1.在很冷的地方，墙体与传统墙体相比尚偏厚；
- 2.内、外侧墙片之间需有连接件连接，构造较传统墙体复杂；
- 3.外围护结构的“热桥”较多。在区，建筑中圈梁和构造柱的设置，“热桥”更多，保温材料的效率仍然得不到充分的发挥。

针对砂浆的各种技术性质，硅酸镁铝触变润滑剂在砂浆中的应用有如下优点：

良好的防沉降性：对地坪和自流坪水泥减少沉降和分层，并使同部结构一致；

贮存稳定性：可使砂浆均质、稳定，盐城粘结剂，防止分层和析水；改善泵送性和剪切稀化性：降低水泥和沙粒之间的摩擦力，具有清爽效应，使砂浆易于泵送；当剪切力克服屈服值后可降低砂浆的流动粘度，使泵送更方便，玻化砖粘结剂厂家，提高输送效率，从而降低综合成本。

CA砂浆的强度随着水泥用量和砂用量的增加而增加，随着沥青乳液用量的增加而降低；在水泥用量为280—315 kg/m³，沥青乳液用量为435—550 kg/m³，砂用量为350—745 kg/m³时可以制备28d抗压强度在

1.8—2.5 MPa内的CA砂浆，极差结果表明影响CA砂浆强度的主次因素依次为水泥用量、沥青乳液用量和砂的用量。

随着外加水用量的增加，CA砂浆硬化体的抗压强度下降，墙地砖粘结剂厂家，外加水掺量为50—125 kg/m³，即单位用水

量：水泥=0.81—1.06时，其硬化体28 d抗压强度能满足1.8—2.5 MPa的要求。

随着引气剂用量的增加，CA砂浆硬化体的抗压强度下降，引气剂掺量为0.6‰—1.7‰时，其硬化体2d抗压强度能满足1.8—2.5 MPa的要求。

盐城粘结剂-墙地砖粘结剂厂家-明心亮点建筑装饰设计由南京明心亮点建筑装饰设计有限公司提供。南京明心亮点建筑装饰设计有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏南京的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。明心亮点建筑装饰设计带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！