

# 裂缝修补胶VV裂缝封闭胶

产品名称	裂缝修补胶VV裂缝封闭胶
公司名称	桃城区扬跃建材部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水市桃城区紫金花园东门
联系电话	18730875512

## 产品详情

所有小孔隙、砂眼可用防水粉料加入少许清水或水泥胶浆拌成湿团状，将其抹平。

(3) 应除去尖锐的外角边缘，内、外角均可用水泥胶浆抹成120°圆弧角。

(4) 浆料以涂于混凝土表面为佳，亦可以涂于水泥抹底之上，但水泥抹底必须有10mm以上的厚度，并且与混凝土能黏合。

(5) 涂料施工之前，需充分润湿底材，但不能有积水。底材保持湿润有助于涂料渗入底材，又可使施工较为轻松快捷。

### 3.2 施工方法

(1) 使用毛刷或喷浆机将基底充分润湿，但须确保施工部位无明水。

(2) 按比例调合浓缩涂料与净水，调制成稠糊状。混合时，必须先将液体倒入容器，然后再将粉料倒入液体之中，充分搅拌至无沉淀的乳胶状。在使用过程中，浆料和粉料应保持间断性的搅拌，以防止沉淀。

(3) 将混合浆料刷涂于水泥基底，刷涂的方向保持一致。仔细检查水泥基底上是否有瑕疵、漏洞，要让浆料填满水泥上的毛细孔和微小孔隙，确保刷涂部位均匀密实。刷涂第1道涂料不可太厚，以利于养护固化。

(4) 第1道涂料刷涂后未完全干透，但手触不会脱落时，开始刷涂第2道涂料，这样2层之间将会有好的黏合。若第1层涂膜表面已经干燥，应喷洒少量清水湿润后再施工。一般在第1道涂料刷涂后养护硬化24h。

(5) 当进行第2道涂料刷