

ABS 台湾台化 AG10AP TAIRILAC 挤出成型 超高耐冲击 高刚性ABS塑胶原料

产品名称	ABS 台湾台化 AG10AP TAIRILAC 挤出成型 超高耐冲击 高刚性ABS塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	11.80/KG
规格参数	ABS:耐低温 高光泽 高刚性 挤出成型:AG10AP 台湾:台湾台化
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

台化聚丙烯晴-丁二烯-苯乙烯(ABS)塑胶粒物性彙總表TAIRILAC ABS resin consolidated property data sheet

原料描述部分

规格级别： 押出級 外观颜色： ---
用途概述： 押出成型製品、安全帽、管狀製品
备注说明： 押出成型用、超高耐衝擊性、高剛性

原料技术数据

項目Property	單位Unit	試驗方法Test Method	試驗條件Test Condition	AG10AP
抗張強度Tensile Strength	kg/cm2(MPa)	ASTMD-638(ISO527)	23	350 (34)
彎曲強度Flexural Strength	kg/cm2(MPa)	ASTMD-790(ISO178)	23	580 (57)
彎曲模數Flexural Modulus	kg/cm2(MPa)	ASTMD-790(ISO178)	23	20000

洛式硬度Rockwell Hardness	R-Scale	ASTMD-785(ISO2039/2)	23	(1960)	R-96
Izod衝擊強度Izod Impact Strength	kg-cm/cm(J/m)	ASTMD-256(ISO R180)	23	1/4" 厚	42
衛氏軟化點Vicat Softening Temperature		ASTMD-1525 (ISO 306)	1Kg load		(412) 100
熱變形溫度Heat Deflection Temperature		ASTMD-648(ISO 75/A)	Unannealed 18.6kg/cm ² (1/2" 厚)		85
			Annealed(85 × 8Hr)		97
熔融指數Melt Flow Index	g/10 min	ASTMD-1238(ISO1133)	220 × 10Kg(98N)		4.0
比重Specific Gravity		ASTMD-792(ISO1183)	23 /23		1.04
燃燒性Flammability		UL-94	FILE NO.E162823		1/16" HB
					All Color