

ABS AG12A1 台湾台化 注塑级 防火阻燃 塑胶原料

产品名称	ABS AG12A1 台湾台化 注塑级 防火阻燃 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	9.50/KG
规格参数	ABS:耐低温 高光泽 高刚性 AG12A1:注塑级 通用级 台湾:台湾台化
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

TAIRILAC AG12A1

丙烯腈丁二烯苯乙烯Formosa Plastics Corporation产品说明：

FCFC ABS resin AG12A1 meets the requirements of UL, SGS and the certificates of environmental protection.

基本信息

机构评级	EC 1907/2006 (REACH)
RoHS 合规性	RoHS 合规
UL文件号	E162823
形式	粒子
加工方法	注射成型
物理性能额定值单位制测试方法	
--	1.04
23 ° C	1.04

熔流率 (熔体流动速率)

200 ° C/5.0 kg	1.6
220 ° C/10.0 kg	17
收缩率 - 流动	0.40 到 0.70
硬度 R级, 23 ° C	105
R 计秤, 23 ° C	105
抗机械冲击 R级, 23 ° C	50.0
弯曲模量 (23 ° C)	2450
弯曲强度 23 ° C	73.5
23 ° C	74.0
无缺口悬臂梁冲击 (23 ° C, 10 J/m)	290
热性能 R级, 23 ° C	84.0
1.8 MPa, 未退火, 12.7 mm	84.0

1.8 MPa, 退火 1	94.0
维卡软化温度	103
可燃性等级测试方法(All Colors)	HB
注模温度值单位制	70.0 到 80.0
干燥时间	2.0 到 3.0
模具温度	40.0 到 80.0
注塑压力	68.6 到 108

注塑说明: 190-230 ° C
 备注 80 ° Cx8Hr
 2. 压力1 (10N)