供应商PETG美国伊士曼5011

产品名称	供应商PETG美国伊士曼5011
公司名称	东莞市奥亚塑胶原料有限公司销售部
价格	3.00/KG
规格参数	品牌:PETG 型号:5011 产地:美国伊士曼5011
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一15栋113室（注册地址）
联系电话	15243924529

产品详情

PETG美国伊士曼5011 Eastar Copolyester 5011 is a glycol modified polyethylene terephthalate(PET). The modification is made by adding a second glycol, cyclohexanedimethanol (CHDM) during the polymerization stages. The second glycol is added in the proper proportion to produce an amorphous polymer.

物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.28		
收缩率 - 流动			
1.60 mm	0.50		
3.20 mm	0.20		
吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.13		

硬度额定值单位制测试方法	106
硬度额定值单位制测试方法	25.0
伸长率 (断裂, 23 ° C)	30
弯曲模量 (23 ° C)	2200
弯曲强度 (23 ° C)	75.0

冲击强度，例如:当添加5%"AR-P ” 时，缺口冲击强度由2KJ/mz提高到5.5KJ/m2。在一10°C时低温冲击强度由1.BkJ/mz提高到SkJlm2o⑦改善了回收再生PET成型材料的粘度，提高了熔融成型材料的流动性能，适宜成型加工形状复杂，异形材等挤出成型制品