

乳化沥青防水涂料厂家 峰磊新材料 乳化沥青防水涂料

产品名称	乳化沥青防水涂料厂家 峰磊新材料 乳化沥青防水涂料
公司名称	山东峰磊新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰市泉沟镇新泉路北侧
联系电话	13953830309

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东峰磊新材料科技有限公司

桥面水泥混凝土干固后，乳化沥青防水涂料，在保养期内会外溢一种乳白色的表面碳水化合物，也就是俗称的混凝土浮浆，这类浮浆成份非常复杂，由于水及水泥外加剂中的一部分氟化物与混凝土中的碳酸钠融合在一起，乳化沥青防水涂料价格，产生了一层较薄的整体面层粘附在水泥混凝土表面。这层浮浆混凝土杂质被车子碾压后便会产生粉末状物，之间会有杂质被压实留存，用水清洗、用大吹风机都是没办法消除的，这时的压光机或者抛丸机就派上用场，进行桥面基层清洁。但是需要掌握机器操控力度，乳化沥青防水涂料报价，不可以损害水泥混凝土表面的角质层，基层清除干净后。

乳化沥青防水涂料

在路面工程施工过程中，相邻面层间通常采用洒布粘层油，促使两层粘合成一个整体。目前国内多采用乳化沥青作为黏层油，洒布后破乳成为油膜。这层油膜经常被施工车辆碾压后带走。为了解决这一问题，欧美等国家开发出了不粘轮乳化沥青。

称量1000ml烧杯质量，取建筑沥青1kg左右放入烧杯中，准确称量后，计算沥青净重m1。

2

利用电炉加热至160℃后，计算界面增强剂质量 m_2 。

$m_2 = m_1 * 0.5\%$ 。称量界面增强剂 m_2 后，加入到沥青中，搅拌均匀，保温待用。

3

称取水450g，加入乳化剂10g，用盐酸调PH至2-3，加水至500g。形成乳液。

4

将乳液加热至60℃，保温待用。

5

用5L沸水预热胶体磨，使胶体磨磨头温度达到80℃以上。

6

将乳液倒热入胶体磨，开启胶体磨。慢慢将高温沥青倒入乳液中。沥青倒入质量利用减重法计算 $m_3 = m_1 + m_2 - 500g$ 。倒入沥青至剩余沥青为 m_3 。

7

将沥青加入完毕后，继续研磨1min，关闭磨机，将乳化沥青放出。

8

乳化沥青放出后，立即密封容积，放置在冷水中降温。冷却至50℃以下后既得成品——不粘轮乳化沥青。

。

涂刷前处理好基层。防水涂料的涂刷与地面基层状况有很大关系，基层越不平整，使用的涂料就越多。因此，在涂刷防水涂料之前，将基层进行简单处理，尽量将基层处理平整。其次，应保证地面无尘、无土、无油，可拿墩布仔细拖地，把灰尘全部清除掉，否则会引起防水涂料的开裂掉皮，乳化沥青防水涂料厂家，影响防水效果。选购产品要重在性质，市场上在售的防水涂料名称各式各样，如：浆料、灰浆等；还有的防水涂料分为 型和 型，有人说 型更适合用于室内，但据相关人士介绍，在于看防水涂料的性质，一般都会标注是：通用型；还是柔韧型；，然后看砂浆与乳液的配比，如12kg+8.还有产品标明：厨卫；，其实这只是噱头，一般的室内防水涂料都能用于厨卫。

乳化沥青防水涂料厂家-峰磊新材料-乳化沥青防水涂料由山东峰磊新材料科技有限公司提供。“水性环保色浆产品涉及造纸,建筑涂料,乳胶制品”选择山东峰磊新材料科技有限公司，公司位于：山东省泰安市新泰市泉沟镇新泉路北侧，多年来，峰磊新材料坚持为客户提供好的服务，联系人：贾总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。峰磊新材料期待成为您的长期合作伙伴！