

金刚砂 昌达金刚砂 金刚砂报价

产品名称	金刚砂 昌达金刚砂 金刚砂报价
公司名称	奎文经济开发区明润建材经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区东范家村工业园
联系电话	13258060001

产品详情

撒布金刚砂与埽光、抹平

由于大面积金刚砂工程施工受外在环境因素变化影响非常明显。因而为了发挥金刚砂的更大效用，应选择合适的时机进行撒布。确保金刚砂不会因为撒布时间过早陷入混凝土泥浆中，或是因撒布时间过晚，金刚砂已经凝固，金刚砂无法和混凝土层实现粘连。分辨金刚砂的合理撒布时间一般采用脚踩方式，如若施工人员踩上混凝土面层导致下陷约5毫米时，便可以进行初次金刚砂撒布工作。

由于墙体的边角处及门框等边界线的水分非常容易蒸发，因而应先进进行墙体及柱体等边角处的金刚砂撒布，避免水分蒸发导致混凝土粘性效果的消失。

一般来说初次金刚砂撒布应使用全量2/3，用均匀的力度洒落。不应用力抛洒，导致金刚砂分离。撒布均匀后，及时利用木抹子抹平金刚砂。当金刚砂吸收了混凝土层的水分后。再用墁刀机碾磨分散并与基层混凝土浆结合在一起。

硬化耐磨面层应采用金属渣、屑、纤维或石英砂、金刚砂等，金刚砂颜色，并应与水泥类胶凝材料拌和铺设或在水泥类基层上撒布铺设。

硬化耐磨面层采用拌和料铺设时，拌和料的配合比应通过试验确定；采用撒布铺设时，耐磨材料的散布量应符合设计要求，且应在水泥类基层初凝前完成撒布。

硬化耐磨面层采用拌和料铺设时，宜先铺设一层强度等级不小于M15、厚度不小于20mm的水泥砂浆，或水灰比宜为0.4的素水泥浆结合层。

金刚砂在耐磨地坪材料制造上大量使用，耐磨硬化剂地面功能的发挥与施工技术紧密相关，其施工工艺是在严格的技术条件控制下进行，其具体内容如下。

金刚砂耐磨地坪材料的施工准备：

1、混凝土要求：

a. 强度达到C25以上；

b. 水灰比不高于0.5；

c. 混凝土骨料大直径30mm(细石混凝土大直径为10mm)；

d. 现场搅拌之混凝土塌落度应控制在75~100mm，泵送混凝土应控制在125~185mm。

2、使用硬化剂地面材料的混凝土台，混凝土一次性浇筑至设计标高。

3、对于二次浇筑的混凝土台，金刚砂，进行第二次浇筑时，先将地面进行打毛处理，并完全清除灰尘及杂物，洒水使地基处于浸润状态，用胶黏剂涂布基面，以利于后浇层与次浇筑之混凝土很好地结合。

某工程群楼及地下室为大面积框剪结构，群楼以上为多个独立高层建筑。群楼平面尺寸为99m×109m，地下室为筏板基础，建成后作为地下停车库地面。设计要求，金刚砂报价，底板混凝土浇筑时一次成型，做成金刚砂地面。基础底板在纵横向各设置两道施工缝，金刚砂品牌，将基础分成9块，施工处安装快易收口钢丝网，以此作为伸缩缝分割线，每条缝中间设水平止水带。

金刚砂-昌达金刚砂-金刚砂报价由潍坊昌达建材有限公司提供。潍坊昌达建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昌达建材——您可信赖的朋友，公司地址：潍坊奎文区庄检路，联系人：韩经理。同时本公司还是从事山东金刚砂，山东金刚砂厂家，山东金刚砂价格的厂家，欢迎来电咨询。