

## 燕化JS防水涂料价格“本信息长期有效”

产品名称	燕化JS防水涂料价格“本信息长期有效”
公司名称	北京燕翔通达技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区良乡镇张谢南
联系电话	13311108730 13311108730

## 产品详情

### JS防水涂料

JS防水涂料是指聚合物水泥防水涂料，又称JS复合防水涂料。其中，J就是指聚合物，S水泥（“JS”为“聚合物水泥”的拼音字头）。JS防水涂料是一种以聚丙烯酸酯乳液、乙烯-醋酸1乙酯共聚乳液等聚合物乳液与各种添加剂组成的有机液料，和水泥、石英砂、轻重质碳酸钙等无机填料及各种添加剂所组成的无机粉料通过合理配比、复合制成的一种双组份、水性建筑防水涂料。

燕翔通达——生产、销售防水灰浆，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

### JS防水涂料

**【适用范围】**卫生间、浴室、厨房、楼地面、阳台、水池及墙面防水和木地板防潮。

**【使用要点】**

基层：基层应坚硬、无浮尘。阴阳角以及管根部等两面交接处，均应做成圆弧形，阴角直径宜大于50mm，阳角直径宜大于10mm。防水层：可单独做成涂膜防水，一道设防时，卫生间不小于1.5mm，地下工程不小于2.0mm。

**【施工要点】**

基层处理：基层应处理平整、坚实、干净、无油迹、无明显积水，阴阳角宜为圆弧形。油污须清理干净，低凹破损处修平。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多防水灰浆的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

## JS防水涂料配料

- 1、配料比例：液料：粉料：水 = 1：1.8：（0~1），水的添加量可在规定范围之内适当调节，以调整涂料粘稠度，满足立面和平面不同部位的施工要求。
- 2、配料方法：先将液料和水倒入搅拌桶中，在手提搅拌器不断搅拌下将粉料徐徐加入其中，至少搅拌5分钟，搅拌均匀，燕化JS防水涂料价格，呈浆状无团块。
- 3、细部附加防水层：按设计要求在留设凹槽内嵌填密封材料，在阴阳角、管根等细部应特殊处理，地下工程宜夹铺一层胎体增强材料。
- 4、大面积防水施工：宜分三遍涂刷，每遍涂膜完全干燥后才可涂下一遍，后遍涂刷方向与前遍涂刷方向垂直，每遍涂料用量约0.5~1.0kg/平米。每遍涂布时间一般间隔4小时，冬季宜延长。每遍涂膜厚度以0.4~0.5毫米为宜，不宜一遍过厚。立面施工以不加水或少加水为宜，以免涂料流淌，致使立面厚度不易达到设计厚度，同时导致阴阳角堆积料过厚，产生裂纹。
- 5、涂膜防水层完成并验收合格后，进行保护层或饰面层施工。

以上就是关于防水灰浆的相关内容介绍，如有需求，欢迎拨打图片上的热线电话！

燕化JS防水涂料价格“本信息长期有效”由北京燕翔通达技术开发有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京燕翔通达技术开发有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为合成胶粘剂具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功！