

水池用聚氯乙烯防水胶泥

产品名称	水池用聚氯乙烯防水胶泥
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

聚氯胶泥施工方法及要点：

1、施工工具

基层清理工具：铁锹、扫帚、钢丝刷、铁桶、铁勺、铁锅、木棍、三合刮板或是塑料刮板、刮刀等。

2、基层要求

施工面必须干燥，要求基面含水率不大于9%，并用钢丝刷通刷，清除浮灰。以前做过防水层的旧屋面，凡起壳浮鼓部分要清除，新屋面做防水施工时，基层处理应符合屋面工程技术规范要求，采用水泥沙浆找平层时水泥沙浆抹平时收水后应二次压光，充分养护，不得有酥松、起沙、起皮现象。

3、熬制油膏：加温型防水油膏属热施工防水材料。将产品外包装去除后放置于铁锅内，徐徐升温，边加热边不断搅拌、慎防烧焦结块变成废品，升温至100—110℃，当产品表面黑色明亮、充分溶化时，恒温即可施工，材料在80℃以下时将影响粘结强度。（熬制油膏时，禁止锅内冒黄烟。每次停工后，粘结在熬制锅上的油膏残料应刮除干净，以免影响下次溶化油膏时的质量）。

4、填嵌板缝：在屋面板灌缝前，应把缝内清理干净，先用麻筋嵌入缝内，然后用少量油膏用刮刀、溜子在缝槽两边反复刮涂，再把油膏分两次填嵌在缝内，使其与壁缝黏结牢固，揸压密实，防止油膏与缝壁留有空隙或裹入空气。要使油膏略高于板面3~5mm，呈弧性并***板缝。如用水泥沙浆作保护层时，嵌填油膏应低于缝口，使沙浆保持一定厚度。油膏施工：（1）、聚氯胶泥根据需要可单涂或与玻纤布、pvc防水卷材混合施工；一般防水层可单涂成功。单涂时将油膏倒于施工基层面上，用刮板涂刷，刮平其厚度，其厚度应符合设计要求。女儿墙等垂直面上刮涂高度不小于25公分厚度不小于2毫米。

（2）、采用二胶一布（毡）或三胶两布（毡）施工时，先涂刮一层油膏，再将玻纤布（防水卷材）平整铺至刮好的油面上，然后在铺好的布面上刮一道油膏（多层做法可按上述方法重返进行）。

5、不加热型（溶剂型）聚氨酯胶泥开桶即用施工方便，更加环保。

注意事项：

- 1、防水层施工应先做屋面特殊部，如下水口、天沟等处，并应由屋面低处向上施工。
- 2、过屋面防水层的管道，设备或预埋件应在油膏未施工前安装好。屋面防水层施工验收后，严禁在防水层面凿眼、打洞和尖物碰撞破坏防水结构层。
- 3、如屋面防水层上面未设计保温层保护防水层时，应在油膏刮涂后一道工序时，趁油热进行撒铺滑石粉或云母粉作为防水保护层（好涂刷反隔热涂料）。
- 4、防水施工完毕，应检查施工缺陷，并及时处理。

沥青胶泥为高分子沥青胶泥防腐防水材料，是环氧树脂型高分子防腐防水系列，使用为***性防腐防水材料。沥青胶泥是以10号***石油沥青和引入进口环氧树脂改性胶乳加入国内氯丁橡胶为主料，辅以轻柴油、油酸、***、煤焦油、熟石粉、石棉粉、滑石粉、云母粉、矿粉、石英粉再加各种添加剂，填充剂配制而成的高分子沥青胶泥防腐防水材料，使用***，施工方便。使用在以上。

二. 性能及优点

适用范围广、***，耐候性、抗变形、拉伸强度高、延伸率大，对基层收缩和开裂变形适应性强、抗酸性、抗碱性、防腐防水性能***、任何复杂部位都容易施工，解决了传统防腐防水材料，如涂料立面下滑、卷材空鼓，以及复杂部份操作难的难题。完全取代于传统防腐防水材料。有着比之***的防腐、防水、绝缘性能。

三. 用途范围

- 1、地下工程项目砼基础的底部、侧面、背面、基坑、地下室的防腐防水工程。
- 2、水泥基建筑物，基坑、地基、地面、桥墩、铁路、港口、码头、煤矿、油田钻探的防腐防水工程。
- 3、地槽、水塔、水池、冷却塔、污水池、食用清水池的防腐防水工程。
- 4、新旧民用建筑物、屋顶、卫生间、天沟、阳台、外墙、地下室、仓库、隧道的防腐防水及各种桥梁灌缝和各种伸缩缝的浇灌。
- 5、各种金属管道、钢筋、混凝土防腐工程，能防止钢筋锈蚀、延长混凝土的使用。

四. 施工方法

本品为配制成品，直接使用即可，把本品加热成液体后，用于施工处，涂刮皆可，固化后形成一层完整一体的橡胶高弹性胶状弹性体，为无缝、无接头的连续封闭体系。防腐防水完工后，可做砂土掩盖保护层或其它覆盖层。