

## ASA/PC HRA222/沙伯基础 (原GE)

产品名称	ASA/PC HRA222/沙伯基础 (原GE)
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	32.00/KG
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:HRA222 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

## 产品详情

物理性能	物理性能值单位测试方法	0.4-0.6
密度		1.17
吸水率 (23 )		0.6
吸湿性 (23 ,50%相对湿度)		0.2
熔体容积率		13
机械性能	机械性能值单位测试方法	63

断裂拉伸强度 (50mm/min)	56
屈服拉伸强度 (5mm/min)	59
断裂拉伸强度 (5mm/min)	66
屈服拉伸应变 (50mm/min)	4.3
断裂拉伸应变 (50mm/min)	> 100
屈服拉伸应变 (5mm/min)	4.2
断裂拉伸应变 (5mm/min)	> 100
拉伸模量 (5mm/min)	2590
屈服拉伸强度 (5mm/min)	62
断裂拉伸强度 (5mm/min)	51
屈服拉伸强度 (50mm/min)	60

断裂拉伸强度 (50mm/min)	45
屈服拉伸应变 (5mm/min)	4.3
断裂拉伸应变 (5mm/min)	> 50
屈服拉伸应变 (50mm/min)	4.4
断裂拉伸应变 (50mm/min)	> 50
拉伸模量 (1mm/min)	2520
屈服弯曲强度 (2mm/min)	93
弯曲模量 (2mm/min)	2510
Izod缺口冲击强度	
(23 )	385
(0 )	290

(80*10*4 +23 )	17
(80*10*4 0 )	12
(80*10*4 -30 )	9
Charpy冲击强度 (23 )	15
热性能系数值单位测试方法 (-30 to 80 , flow)	6.9E-05
(-30 to 80 , xflow)	7.1E-05
(23 to 80 , xflow)	7.5E-05
球压测试 (75 +/- 2 )	PASSES
维卡软化温度	
(Rate A/50)	111
(Rate B/50)	102

(Rate B/120)

104

### 热变形温度

(0.45MPa, 120\*10\*4 sp=100mm)

99

(1.8MPa, 120\*10\*4 sp=100mm)

88

### 阻燃性

(2.3mm)

5VB

(0.8mm)

V-2

(2mm)

V-0