

瑞士西卡上海总代理 瑞士西卡 海乐化工

产品名称	瑞士西卡上海总代理 瑞士西卡 海乐化工
公司名称	山东海乐化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东·日照·江豪建材城铝塑沿街28号
联系电话	13563346337

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东海乐化工科技有限公司

Sika金刚砂耐磨地坪

简介：Sika金刚砂耐磨地坪可分为两大类，一类为非金属地面硬化剂，另一类为金属地面硬化剂，两类硬化剂是非金属或金属骨料与标准水泥及其他渗合料组成，根据功能不同又细分为4个品种。

西卡的硬化剂与混凝土基层同时施工，适用于新铺设的混凝土地坪。优点：具有很高的强度和耐磨性、防尘、增加地面的防油性、缩短工期。用途：地面硬化剂(金刚砂耐磨地坪)用于须耐磨且防尘的工业地面，例如：仓库、码头、厂房、停车场、维修车间、车库等须高度耐磨损的地坪。颜色：水泥原色、灰色、绿色、红色。硬度：非金属耐磨地坪是莫氏7~8，瑞士西卡地坪漆家装用好吗，金属耐磨地坪为莫氏8。强度：非金属耐磨地坪28天强度80Mpa 金属耐磨地坪可以达到91Mpa。启用

时间：48-72小时后可以开放行走；7-10天后轻型货车可以行驶；28天后可以正常使用。

聚氨酯地坪-施工

Sikafloor-24N PurCem (CN)

底涂——必须使用Sikafloor 156/-161（请参照Sikafloor 156/-161产品技术说明书获取混合及施工相关细节）进行打底，或刮涂一薄层Sikafloor-24N PurCem

(CN)打底。

Sikafloor 156 底油的平均用量为0.3 - 0.5 千克/平方米（取决于基面情况）。

Sikafloor 156 底油上应轻撒0.4-0.7 毫米的石英砂。

在Sikafloor 156 播撒层上施工Sikafloor-24N PurCem (CN)，允许间隔时间：

若刮涂Sikafloor-24N PurCem

(CN)打底（用量为2kg/m²），瑞士西卡，在施工面涂之前应让底涂固化一夜（在20 时至少14 小时）

Sikafloor-24N PurCem (CN)：在地面上混制并施工 Sikafloor-24N PurCem(CN)材料。用消泡滚筒、镘刀或刮板将其涂覆至所需厚度。在表面开始硬化之前，沿之前施工的材料过渡区仔细播涂新混材料。立即用消泡滚筒在表面滚动，瑞士西卡上海总代理，将材料中的空气排除。

Sikafloor.-24N PurCem(CN)上允许通行时间，请参考产品硬化时间。

表面修饰及养护

(1) 埽光机作业后面层仍存在抹纹较凌乱，为消除抹纹采用薄钢抹子对面层进行有序、同向的人工压光，完成修饰工序。

(2) 耐磨地坪施工5-6小时后喷洒养护剂养护，用量为0.2升/m²。或面覆塑料薄膜防止引起开裂。

(3) 耐磨地坪面层施工完成24小时后即可拆模，但应注意不得损伤地坪边缘。

(4) 完工5-7d后宜做切割缝，以防不规则龟裂，切割缝间宜为6-8m（一般根据车间柱距离确定）。切割应统一弹线，以确保切割缝整齐顺直，瑞士西卡地坪，切割深度应至少为地坪厚度的1/5(建议切割缝由土建完成)，填缝材料采用预先成型或切割的弹性树脂等材料，建议使用Sika聚氨酯密封胶。

瑞士西卡上海总代理-瑞士西卡-海乐化工由山东海乐化工科技有限公司提供。山东海乐化工科技有限公司在化工产品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，海乐化工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。