

PPA 高刚性 抗冲击 耐高温 食品级PPA 美国杜邦 HTN53G50HSLR注塑级 玻纤增强50% 热稳定

产品名称	PPA 高刚性 抗冲击 耐高温 食品级PPA 美国杜邦 HTN53G50HSLR注塑级 玻纤增强50% 热稳定
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（ 注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

产品介绍Product introduction

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.59	--	g/cm3	ISO 1183
收缩率				ISO 294-4
横向流量 : 2.00 mm	0.40	%		
流量 : 2.00 mm	0.20			

机械性能 干燥
拉伸模量(23 ° C) 16500

拉伸应力(断裂, 23 ° C) 250

拉伸应变(断裂, 23 ° C) 2.8

弯曲模量(23 ° C) 15000

冲击性能
简支梁缺口冲击强度

干燥

-40 ° C

14

23 ° C

15

热性能
热变形温度(1.8 MPa, 未退火)

干燥
236

熔融温度3

260